arlok®

Каталог продукции

Термины:

Время подсушки	технологическая пауза после нанесения клея на основание, необходимая для развития клеящей способности
Рабочее время	период времени после подсушки, когда клей имеет клеящую способность
Открытое время	период времени с момента нанесения клея на основание, по истечении которого клей начинает терять клеящую способность
Время высыхания	время, по истечении которого шпатлевка или ремонтная смесь может подвергаться дальнейшей обработке
Жизнеспособность	время, в течение которого приготовленная клеевая смесь (2К) или цементный раствор сохраняет свои рабочие свойства
Время затвердевания	время, через которое приклеенное напольное покрытие готово к пешим нагрузкам
Время окончательного затвердевания	период времени, по истечении которого приклеенное напольное покрытие можно подвергать полной нагрузке

Шпатели:

A1	
A2	
A3	
B1	
B2	
B3	
B11	

Содержание:

Клеи для гибких напольных покрытий

arlok 33	стр.3
arlok 34	стр.5
arlok 35	стр.7
arlok 38	стр.9
arlok 39	стр.11
arlok 50	стр.13

Клеи для паркета

arlok 54	стр.15
arlok 55	стр.17
arlok 58	стр.19

Грунтовка

arlok 15	стр.21

Холодная сварка

671 noviweld	стр.23

Шовная лента

arlok 89	стр.25
Таблица выбора паркетного клея	стр.27
Таблица выбора клея для гибких покрытий	стр.28



arlok 33

Клей для напольных покрытий

Высокая клеящая способность

Оптимальное время для укладки

Не содержит растворителей

Область применения:

Клей предназначен для приклеивания на влажный клеевой слой:
- ПВХ и виниловых покрытий в рулонах;
- рулонных ковровых и текстильных покрытий

на впитывающие влагу основания (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП).

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Зубчатый шпатель A2 и B1
Расход	A2 – ок.300 г/м^2 для виниловых и ПВХ-покрытий; B1 – ок.450 г/м^2 для ковровых покрытий
Время подсушки	ок. 10 мин.
Рабочее время	ок. 20 мин.
Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре не ниже -40°C)*
Упаковка	1,3 / 4 / 7 / 14 кг



arlok 34

Клей для бытового
и полукоммерческого линолеума

Высокая клеящая способность

Оптимальное время для укладки

Не содержит растворителей

Область применения:

Клей предназначен для приклеивания бытового и полукоммерческого ПВХ-покрытия в рулонах, виниловых покрытий на вспененной основе, на основе полиэстера или минеральных волокон (в т.ч. грязезащитных ковриков) на впитывающие влагу основания (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП).

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Зубчатый шпатель А2
Расход	ок. 310-330 г/м^2 *(в зависимости от вида покрытия и основания)*
Время подсушки	ок. 10-20 мин.
Рабочее время	ок. 20 мин.
Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре не ниже -40°C)*
Упаковка	1,3 / 4 / 7 / 14 кг



arlok 35

Клей универсальный
многоцелевого применения

Термостойкий

Высокая начальная
и конечная сила
приклеивания

3 способа приклеивания

Область применения:

Клей предназначен для приклеивания внутри помещения:
- виниловых покрытий в рулонах и плитах: линолеума (бытового, полукоммерческого, коммерческого), ПВХ-плитки, LVT, кварц-винила, SPC, WPC;
- ковровых и текстильных покрытий в рулонах и плитах

на впитывающие (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП) и не впитывающие влагу основания (керамическая плитка, виниловые покрытия).

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Зубчатый шпатель A1/A2 и B1, валик
Расход	ок. 220-450 г/м² *(в зависимости от вида покрытия и основания)*

Время подсушки

укладка во влажное клеевое поле (на впитывающее основание)	*укладка на высохший клеевой слой (на невпитывающее основание)*	*укладка контактным способом*
10–20 мин.	40–60 мин.	до 60 мин.

Рабочее время

	укладка во влажное клеевое поле (на впитывающее основание)	*укладка на высохший клеевой слой (на невпитывающее основание)*	*укладка контактным способом*
рулонные покрытия	до 30 мин.	до 60 мин.	до 60 мин.
модульные покрытия	до 30 мин.	до 90 мин.	до 60 мин.

Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре не ниже -40°C)*
Упаковка	1,3 / 3,5 / 6,5 / 13 кг



arlok 38

Клей для виниловых покрытий

Высокая клеящая сила

Долгое открытое время

Легко наносится

Область применения:

Клей предназначен для приклеивания внутри помещения:
- виниловых покрытий в рулонах и плитах: линолеума (бытового, полукоммерческого, коммерческого), ПВХ-плитки, LVT, кварц-винила, SPC, WPC);
- ковровых и текстильных покрытий в рулонах и плитах
на впитывающие влагу основания (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП).

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Зубчатый шпатель A2, B1/B2
Расход	ок. 250-490 г/м² *(в зависимости от вида покрытия, основания шпателя)*
Время подсушки	ок. 10–20 мин. *(в зависимости от вида покрытия)*
Рабочее время	20-30 мин.
Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре не ниже -40°C)*
Упаковка	1,3 / 3,5 / 6,5 / 13 кг



arlok 39

Клей–фиксатор
для гибких напольных покрытий

Наносится валиком

Не содержит растворителей

Обеспечивает легкий демонтаж покрытия

Область применения:

Клей-фиксатор предназначен для фиксации ковролина, текстильных, виниловых покрытий на прошпаклёванные полы или на уже имеющиеся напольные покрытия, подвергнутые очистке (н-р: прочнолежащие виниловые покрытия, линолеум, керамическая плитка, лакированный паркет или дощатый пол) внутри помещения, на впитывающие и не впитывающие влагу основание.

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Зубчатый шпатель А1, валик
Расход	ок. 150-200 г/м^2 *(в зависимости от вида покрытия, основания, шпателя)*
Время подсушки	ок. 15 мин. *(на впитывающих влагу основаниях)* ок. 30 мин. *(на невпитывающих влагу основаниях)*
Рабочее время	до 60 мин. *(для рулонных напольных покрытий)* до 30 мин. *(для модульных напольных покрытий)*
Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре не ниже -40°С)*
Упаковка	1 / 3 / 5 / 10 кг



arlok 50

1-K SMP клей для ПВХ-плитки (LVT, SPC)

Для полов и стен

Готовый к применению

Влагостойкий

Область применения:

Предназначен для приклеивания ПВХ-покрытий в плитках и планках (LVT, SPC, WPS, кварц-винил) в отапливаемых и неотапливаемых помещениях с малой и средней интенсивностью воздействия воды (санузел, кухня, лоджия) на впитывающие (минеральные основания, ГВЛ, ГКЛ, ЦПС, древесина, фанера) и не впитывающие влагу основания (глазурованная плитка, керамогранит, металл).

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Зубчатый шпатель A2/B1
Расход	300 - 400 г/м^2 - шпатель A2 *(для гибких покрытий)* 400 - 500 г/м^2 - шпатель B1 *(для покрытий с жесткой подложкой (RigidVinyl))*
Время высыхания	24 - 72 часа при температуре 20°C
Рабочее время	ок. 30 мин. при температуре 20°C
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке до -40°C
Упаковка	5 кг



arlok 54

Клей для паркета

Низкая усадка

Устойчив к старению

Высокая начальная клеящая способность

Область применения:

Водно-дисперсионный клей предназначен для укладки внутри помещений штучного, мозаичного, индустриального и щитового паркетов, стандартизованной паркетной доски, пробки напольной нелакированной в плитках, листовых материалов на основе древесины (ФК, ОСП) на впитывающие влагу влагостойкие основания (не подходит для оснований на гипсовом связующем).

Характеристики продукта:

Способ нанесения	зубчатый шпатель ТКВ A2 / A3 – *покрытие из пробки* зубчатый шпатель ТКВ B3 / B11 – *паркет*
Расход	ТКВ A2 / A3 – 250-350 г/м²; ТКВ B3 – 600-800 г/м²; ТКВ B11 – 800-1000 г/м² *(зависит от способа нанесения, основания, покрытия)*
Время высыхания	около 24 часов
Рабочее время	ок. 10-15 мин.
Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре не ниже -40°C)*
Упаковка	3 / 5 / 10 кг



arlok 55

2K PU клей для паркета

Высокопрочный

Безусадочный

Жёстко-эластичный

Не содержит воду
и растворители

Область применения:

Двухкомпонентный полиуретановый клей предназначен для приклеивания:

- штучного и мозаичного паркета из всех пород древесины, в т.ч. экзотических;
- паркетной, инженерной и массивной доски;
- многослойного щитового паркета из различных пород древесины;
- гибких покрытий в рулонах и плитах, в т.ч. кварц-винил;
- керамической плитки и керамогранита в сухих помещениях;
- ламината (по согласованию с производителем);
- фанеры, OSB

на впитывающие и не впитывающие влагу основания (цементные стяжки, наливные гипсовые стяжки, ДСП, фанеру, керамическую плитку, металл).

Характеристики продукта:

Способ нанесения	зубчатый шпатель A1/A2, B3/B11, C4
Расход	A1/A2 – 400-600 г/м² B3/B11 – 900-1300 г/м² C4 – 3100 г/м² (зависит от вида покрытия и основания)
Рабочее время	ок. 120 мин.
Время затвердевания	24 часа при температуре +20°C
Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре не ниже -40°C)*
Упаковка	10 кг



arlok 58

1K MS клей для паркета

Не содержит воды и растворителей

Эластичный

Звукоизолирующая способность

Область применения:

Клей предназначен для укладки внутри помещения:
- инженерной и паркетной доски;
- штучного, мозаичного и щитового паркета;
- массивной доски с соотношением ширины к толщине не более 1:7;
- паркетных элементов с заводским покрытием;
- разделительных/изолирующих подложек

на впитывающие основания – цементные стяжки, гипсовые и сборные (ОСП, ФК, ГВЛ) основания.

Характеристики продукта:

Способ нанесения	зубчатый шпатель B1, B3, B11
Расход	B1– 450-600 г/м² B3– 800-1000 г/м² B11 – 1000-1200 г/м² (зависит от вида покрытия и основания)
Рабочее время	ок. 40 мин при 20°C
Время высыхания	24-48 часов при 20°C
Морозостойкость	До 5 циклов замораживания *(при температуре -40°C)*
Упаковка	7 / 14 кг



arlok 15

1К ПУ грунтовка изолирующая

Готовая к использованию

Высокая проникающая способность

Предохраняет от воздействия влаги

Область применения:

Однокомпонентная полиуретановая изолирующая грунтовка отверждаемая атмосферной влагой:

– для укрепления поверхностных краевых зон минеральных оснований и изоляции от воздействия влаги, а также создания разделительного слоя между плохо совместимыми материалами;
– для применения в строительстве при устройстве полов объектов жилищно-гражданского назначения. Для использования внутри помещений.

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Валик с коротким ворсом, кисть
Расход	100 - 150 г/м^2 на один слой (в зависимости от основания)
Время подсушки	2-4 часа (нелипкая поверхность)
Время укладки	2-24 часа
Морозостойкость	Да
Упаковка	5 кг



671 Noviweld

Жидкость для холодной сварки виниловых покрытий

Эластичная

Прозрачная

Водонепроницаемая

Область применения:

Применяется для холодной сварки швов при укладке:
- виниловых покрытий,
- мягких ПВХ- плинтусов
- уголков для ступеней.

Сварочная жидкость сваривает края покрытия и таким образом образует гомогенное, плотное и прочное соединение. Noviweld 671 легко заполняет швы.

Характеристики продукта:

Способ нанесения	Специальной иголкой, насаживаемой на тюбик
Расход	1 тюбик на 20 погонных метров
Время затвердевания	ок. 60 мин.
Морозостойкость	Есть
Упаковка	42 гр *(тюбик с иголкой)*

eurocol



arlok 89

Шовная лента
для искусственных газонов

Прочная

Хорошая адгезия

Ткань не тянется
в процессе резки

Область применения:

Применяется:

– для соединения двух полотен искусственной травы в области шва с помощью клея, наносимого на ленту;
– при создании искусственного ландшафта, обустройстве зон отдыха, непрофессиональных спортивных площадок.

Характеристики продукта:

Размер	30 см
Толщина материала	не менее 0,4 мм
Вес	170 гр/м^2
Плотность	170 +/- 20 гр/м^2
Прочность на разрыв	не менее 300 Н/5 см

eurocol

Таблица выбора паркетного клея:

Покрытие на основе древесины	arlok 54	arlok 55	arlok 58
Штучный паркет			
Мозаичный паркет			
Пробковое покрытие	**		
Паркетная доска с однослойным основанием			
Паркетная доска с двуслойным основанием	*		
Щитовой паркет			
Доски и бруски для покрытия полов			***
Листовые материалы на основе древесины (ФК, ОСП)			

* по согласованию с изготовителем паркета
** не лакированное, напольное в плитках
*** шириной не более 7 толщин

Таблица выбора клея для гибких покрытий:

Основание	arlok 33	arlok 34	arlok 35	arlok 38	arlok 39	arlok 50
Впитывающее						
Невпитывающее						
Покрытие						
ПВХ рулонное						
ПВХ - плитка						
Кварц-винил / SPC						
Текстильное покрытие с натуральной подложкой						
Текстильное покрытие с синтетической подложкой						

Основное назначение

Пригоден при определенных условиях, обращаться за консультацией в тех.отдел

Для заметок:

Для заметок:

ООО «Форбо Еврокол Рус»
Тел.: + 7 (495) 146-88-80
Info.eurocol.ru@forbo.com
www.arlok.ru