

Технічні характеристики

Килимові планки Basis Pro Phase і килимова плитка Basis Pro відповідають вимогам стандарту EN 1307

Basis Pro відповідають вимогам стандарту EN 1307			Basis Pro Phase	Basis Pro
Опис			Низьковорсова тафтингова петлева килимова планка	Низьковорсова тафтингова петлева килимова плитка
	Розмір плитки / планки	EN ISO 24342:2018	100 см x 25 см	50 см x 50 см
	Загальна товщина	ISO 1765	5.6 мм	5.6 мм
	Висота ворсу	ISO 1766	2.6 мм	2.6 мм
	Кількість дизайнів		12 кольорів	15 кольорів (32 у повній колекції)
	Кількість шт. у коробці		18 (4.5 м²)	20 (5 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33	Клас 33
	Склад ворсу		100% Aquafil поліамід 6	100% Aquafil поліамід 6
	Метод фарбування		100% метод "solution dyed"	100% метод "solution dyed"
	Щільність петель	ISO 1763	197,000 на м²	197,000 на м²
	Вага ворсу	ISO 8543	540 г/м²	540 g/m²
	Загальна вага	ISO 8543	3880 г/м²	3880 г/м²
	Первинна підкладка		Поліестер	Поліестер
	Вторинна підкладка		ProBac™: перероблений мінеральний наповнювач з низьким вмістом модифікованого бітуму та поліестерного флісу	
	Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3	25 дБ	25 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	αw = 0.15 (H)	αw = 0.15 (H)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5
	Стабільність розмірів	EN 986	≤ 0.2%	≤ 0.2%
	Концентрація TVOC в приміщенні через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³	≤ 0.1 мг/м³
	Створюючи кращі середовища			
	Відновлювальна електроенергія		Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу).	
	Вміст вторинної сировини		Килимові планки Basis Pro Phase і килимова плитка Basis Pro містять 62% переробленого матеріалу за вагою.	
	Якість повітря в приміщенні		Килимові планки Basis Pro Phase і килимова плитка Basis Pro відповідають стандарту Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)	
	Ska рейтинг		Килимові планки Basis Pro Phase і килимова плитка Basis Pro відповідають критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.	
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	AF1485CC	AF1485CC
	Методи монтунвання		Напівзміщення, ялинка, подвійна ялинка	Монолітний, з поворотом на чверть, мозаїчний

Килимові планки Basis Pro Phase і килимова плитка Basis Pro відповідають вимогам стандартів EN 14041:2004 і BS EN 14041:2004



	DoP	EN 14041:2004	1170100-DoP-109	1170100-DOP-109
	DoP	BS EN 14041:2004	1170100-DoP-GB109	1170100-DoP-GB109
	Вогнестійкість	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
	Противозкідкість	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Антистатичні властивості	ISO 6356	< 2.0 кВ	< 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка та планки Tessera виробляються на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).