

eurocol

658

the strong connection



WANDOFORTE

Mortier d'enduit à base de ciment à prise rapide pour niveler et réparer les murs intérieurs liés au ciment et autres murs intérieurs imitation pierre. Idéal pour la finition lisse du béton, du béton cellulaire et des briques silico-calcaires. La surface parfaite pour un carrelage élégant. Peut être utilisé dans des épaisseurs de couche de 2 à environ 10 mm. Si vous le souhaitez, le mortier peut également être appliqué avec une machine à pulvériser.

PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Poudre de ciment contenant des additifs et des agents liants artificiels, à gâcher avec de l'eau.
Couleur	Gris.

- Application intérieure et extérieure
- Résistant à l'eau
- Insensible au gel
- Haut pouvoir d'adhérence finale
- Facile à utiliser
- Pauvre en chromates
- Épaisseurs couche de 2 à 10 mm

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	Env. 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur de couche.
Classification	CSIV conforme à NEN-EN 998-1. Mortier à enduire à forte résistance à la compression et une absorption d'eau réduite pour une utilisation sous des carrelages en céramique.
Force fin	658 Wandoforte présente une adhérence suffisante pour permettre le collage direct de revêtements muraux lourds, tels que carrelages céramiques et pierres naturelles.
Viellissement	Après prise, 658 Wandoforte ne présente aucun signe de vieillissement.

APPLICATION

Pour égaliser et réparer les murs cimentés et autres murs pierreux, tels que le béton, le béton cellulaire, le grès calcaire, les plâtres etc. dans des épaisseurs de couche de 2 à 10 mm, qui doivent être munis de carrelages.

TRAITEMENT

Épaisseur de couche	658 Wandoforte peut être appliqué en une couche unique dont l'épaisseur peut aller jusqu'à 10 mm. Construisez des couches plus épaisses et rendez-les rugueuses entre les deux.
Stockage	Entreposer dans un endroit frais et sec.
Rapport de mélange	25 kg de 658 Wandoforte pour 6 litres d'eau.
Temps de prise	Minimum 12 heures. Ne pas traiter le mur pendant ce laps de temps.
Temps de traitement	Après gâchage, le mortier doit être traité dans les 20 minutes.

658 WANDOFORTE

Latence	Il est conseillé de laisser mûrir le mortier pendant env. 2 à 3 minutes. Ensuite, remuez-le à nouveau.
Durée de conservation	12 Mois dans son emballage d'origine intact. Bien refermer l'emballage ouvert après utilisation.
Température d'application	De 10° à 25 °C (température ambiante et du support).

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Substrat:

- 658 Wandoforte peut être appliqué sur tout support de ciment rigide, résistant à la compression et à la traction, propre, dégraissé et dégraissé.
- A l'avance dégraisser le carrelage existant avec le 014 Euroclean et laisser sécher le sol.
- Sur murs lisses et imperméables nous vous recommandons d'appliquer notre 051 Europrimer Quartz (application intérieure).
- Eliminer au préalable les couches de peinture et de calcaire non accrochées.
- Enduire au préalable les murs poreux de 099 Primaire en dispersion.
- Remplir les trous et les fissures.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Utilisateur:

- Verser 25 kg de 658 Wandoforte dans 6 litres d'eau courante froide et propre.
- Mélanger mécaniquement pendant 1 minute ces ingrédients en un mortier homogène.
- Appliquer le mortier sur le mur dans les 20 minutes au moyen d'une spatule plate, en effectuant un mouvement de haut en bas. Le cas échéant, dégauchir le mur en aspergeant d'eau et terminer avec une spatule plate.
- Dans ce cas, appliquer d'abord une fine couche de mortier, puis appliquer l'épaisseur de couche souhaitée de maximum 10 mm en 1 couche 'humide sur humide' sur le support. Construisez des couches plus épaisses et rendez-les rugueuses entre les deux.
- Si nécessaire, lisser le mur à la règle et le finir dans les 60 minutes, en fonction du résultat final souhaité.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTEE

Sécurité et environnement : Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
 FS : Disponible sur demande.

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
658	Wandoforte	Sac de 25 kg	8 710345 658010

658 WANDOFORTE