

Specyfikacja techniczna

Marmoleum Click spełnia wymagania normy EN ISO 24011

Rodzaj produktu	Płytki i panele HDF z wykończeniem z naturalnego linoleum	
Zabezpieczenie powierzchni	topshield ^{PRO}	
 Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe	EN ISO 10874	Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie
 Klasyfikacja użytkowa - obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 33 - intensywne użytkowanie
 Grubość całkowita	EN ISO 24346	9,8 mm
 Grubość warstwy użytkowej linoleum	EN ISO 24346	2,5 mm
Warstwa spodnia	płyta HDF z podkładem z korka	
Typ zamka	5G	
 Wymiary płytek i paneli	EN ISO 24342	30 x 30 cm; 60 x 30 cm; 90 x 30 cm
 Waga całkowita	EN ISO 23997	9,3 kg/m ²
 Klasa antypoślizgowości	EN 16165 Annex B	R9
 Odporność na rolki krzeseł	EN 425	odporna
 Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm - średnia wartość zmierzona
 Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 17 dB
 Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
 Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Odporna na rozcieńczone kwasy, oleje, tłuszcze i konwencjonalne rozpuszczalniki. Nieodporna na długotrwałe działanie alkaliów.
 Właściwości bakteriostatyczne	Tak - Marmoleum ma naturalne właściwości bakteriostatyczne, potwierdzone przez niezależne laboratoria, nawet w przypadku bakterii MRSA	

Marmoleum Click spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041:2004	0101601-DoP-511
 Reakcja na ogień	EN 13501-1	Cfl - s1
 Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - μ ≥ 0.30
 Zdolność do elektryzacji	EN 1815	≤ 2,0 kV
 Emisja formaldehydu	EN 717-1	E1
 Przewodność cieplna	EN 12524	0,15 W/mK
 Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C	

topshield^{PRO}

Lepsza ochrona powierzchni
Większa odporność na zaplamienia
Łatwe czyszczenie i pielęgnacja