

eurocol

049

the strong connection

17-7-2026



EUROPRIMER ABS

Gebruiksklaar, sterk impregnerend voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van o.a. egalisatiemiddelen en vloerbedekkingslijmen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Roze.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Hoog indringend vermogen
- Voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	100 - 150 g/m ² .*
Veroudering	Vertoont na droging geen veroudering.
Vorstgevoelig	Na volledige droging goed bestendig.

TOEPASSING

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- voor het verbeteren van de hechting van o.a. egalisatiemiddelen en vloerbedekkingslijmen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d.
- het versterken van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.
- Niet geschikt voor gesloten ondergronden. Hiervoor bijvoorbeeld de 044 Europrimer Multi toepassen.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller, kwast of spuit.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).

049 EUROPRIMER ABS

Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1-2 uur.*
Vochtbestendigheid	Na droging goed (alkalisch) vochtbestendig.
Reiniger	Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient vochtabsorberend, druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Bij zeer sterk zuigende anhydrietvloeren adviseren wij, om de kans op olifanten huid te verminderen, deze voor te strijken met 1 royale laag 043 Europrimer Alphy.
- Bij buitentoepassing de primer vóór, tijdens en na het aanbrengen beschermen tegen vocht aanbod zoals regenwater.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 049 Europrimer ABS gelijkmatig en dekkend aanbrengen met een vachtroller en/of kwast.
- 049 Europrimer ABS kan desgewenst ook verspoten worden.
- Na droging kan de ondervloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

049 EUROPRIMER ABS

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
049	Europriemer ABS	Jerrycan à 10 kg	8 710345 049016

049 EUROPRIMER ABS

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

