

FICHE TECHNIQUE

650 Eurostar Fastcol



Description

Colle de contact en dispersion à très faible émission et à forte adhérence, conçue pour le collage double face de moquette sur escaliers, nez de marche en PVC, plinthes, nez de marche en caoutchouc, revêtements de sol en liège, etc. Elle convient également pour le collage de différents types de tapis muraux ou, par exemple, de cuir sur les murs.

- Très faible émission
- Emission EC1 PLUS
- Pouvoir adhésif permettant de résister à de fortes tensions
- Haut pouvoir d'adhérence initiale
- Thermoréactivable
- Outillage inclus



Pour la pose en double encollage de :

- tapis sur escaliers
- nez de marche en PVC
- plinthes PVC adhésives
- nez de marche en caoutchouc
- plinthes de revêtements de sol résilients
- revêtements de sol en liège.
- revêtement de mur à envers en mousse pour les salles de gymnastique.



Caractéristiques techniques

Performances et Caractéristiques :

Base	Dispersion polymère de haute qualité
Couleur	Crème
Consistance	Pâteuse
Agent nettoyant	Eau
Consommation	255 g/m ² par couche
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Stockage	12 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Outils	Rouleau structuré (inclus)
Temps de gommage	Avec un courant d'air de 20°C : env. 30 min Sans : 1-2 h
Temps ouvert	Env. 4h

Conditionnement :

Contenant	Fût de 7,5 kg
Palette	64 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
650	Eurostar Fastcol	8 710345 650106

FICHE TECHNIQUE

650 Eurostar Fastcol



Installation

Support :

650 Eurostar Fastcol peut être appliquée sur tout type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé et autres pollutions, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12.

Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique..

Instruction d'utilisation :

- Appliquer la colle en double encollage sur l'envers du revêtement et le support (p.e. escaliers, PVC, caoutchouc) à l'aide d'un rouleau structuré fourni. Laisser gommer la colle complètement.
- Le temps de gommage de l'adhésif peut être raccourci de façon notable par l'utilisation d'un ventilateur: à 20 °C, de 1 à 2 heures-sans moyen d'aide extérieur, celui-ci passe à env. 30 minutes à l'aide d'un ventilateur.
- A partir du moment où la colle est gommée (les sillons de colle ne transfèrent plus au doigt), le temps de travail est d'environ 4 heures. Le revêtement peut être encollé jusqu'à env. 4 jours avant la pose. Le support doit être encollé le jour de la pose.
- Dans les cas où les deux surfaces ont été encollées et que le temps ouvert à été dépassé, on pourra malgré tout obtenir une adhérence optimale en réchauffant brièvement les couches de colle à l'aide par exemple d'un fœhn ou de lampes infrarouges.
- Placer les deux surfaces réchauffées l'une sur l'autre et appuyer fortement.
- Les ajustages ultérieurs sont possibles lorsque le matériau est à nouveau chauffé, puis pressé soigneusement.
- L'adhésion dépendant la quantité de colle appliquée (rouleau structuré).
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23°C

Température matériau et support : min. 15° - max. 20°C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

Chauffage par le sol:

650 Eurostar Fastcol peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eteindre le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 24 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.