

# eurocol

# 225

the strong connection

## EUROSOL PU CONTACT

Контактный клей на ПУ основе, прозрачный, не изменяет цвет приклеиваемых поверхностей, высокая начальная сила приклеивания.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Уретановый каучук, органические растворители, добавки.
Цвет	Бесцветный
Консистенция	Вязкая жидкость

- Контактный клей на основе полиуретанового каучука стойкого к пластификаторам
- Подходит для однородных и гетерогенных ПВХ покрытий
- В частности, для напольных покрытий в плитках из ПВХ, эластомерных напольных покрытий, линолеума, пробки.
- Бесцветный, не изменяет цвет покрытия
- Термореактивируемый, с очень быстрой начальной адгезией и отличной термостойкостью.
- Пригоден для применения на полах с подогревом
- Клей стоек к нагрузкам оказываемым мебельными роликами, в соответствии с DIN EN 12529.
- Для термостойкого контактного склеивания широкого спектра материалов, таких как металл, стекло, керамика, резина, пластмассы (ABS, винил, акрил), древесина, ДВП, а также плитусов и профилей из них.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	200- 300 г/м2 при контактном приклеивании
Время затвердевания	Ок. 24 часов
Воспламеняемость	Легковоспламеняемая жидкость
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке до - 40°C. При температуре ниже 5°C переходит в гелеобразное состояние, обратимо. Оттаять при t 20-25°C в течение 2-3 дней или поместив банку с клеем в горячую воду (40°C).
Дополнительные характеристики	Клей не вызывает изменения цвета приклеиваемых покрытий, отличается высокой устойчивостью к пластификаторам

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания контактным способом:

- плитусов и профилей из ПВХ, резины, дерева
- напольных покрытий из ПВХ, натурального линолеума, пробки, резины
- резиновых или виниловых накладок на ступени
- изделий из металла, керамики, кожи, стекла, пластмасс (ABS, Акрил)

Важно! Приклеиваемые материалы должны быть устойчивы к растворителям

На впитывающие и не впитывающие влагу основания, внутри и снаружи помещений

Подходит для укладки во влажных помещениях.

### 225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении при температуре 5-30°C.
Инструмент	Шпатель гладкий или мелкозубчатый ТКВ А1, валик велюровый коротковорсный или кисть
Время укладки	Ок. 60 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	10-15 минут
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Ацетон
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке до - 40°C. При температуре ниже 5°C переходит в гелеобразное состояние, обратимо. Оттаять при t 20-25°C в течение 2-3 дней или поместив банку с клеем в горячую воду (40°C).

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

### Основание:

- Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, ровным и без слоев, снижающих адгезию.
- Слои, снижающие адгезию, остатки старого материала должны быть удалены соответствующими механическими мерами.
- В случае обнаружения дефектов, возражения должны быть представлены в письменной форме.

### Инструкция по применению:

- Тщательно перемешайте клей перед использованием!
- Нанесите тонкий слой клея на основание пола и подложку из материала, который необходимо закрепить с помощью кисти или мелкозубчатого клеевого шпателя.
- Время проветривания и время контактного склеивания зависят от качества основания, количества нанесенного клея, температуры в помещении и влажности воздуха в помещении.
- Избегайте клеевых лужиц, которые значительно продлевают время высыхания.
- После укладки напольного покрытия тщательно прикатайте его, особенно вдоль швов. Исправление невозможно после установки.
- Пролитый клей следует немедленно и осторожно удалить ацетоном (растворителями).
- Повторная активация образовавшейся на поверхности клея пленки возможна путем нагрева пленки до ок. 70 °C. Учитывая это свойство клея, профили или плитку можно обработать клеем уже за несколько часов до установки. Нагрев пленки особенно рекомендуется для получения идеально чистого склеивания по краям и вдоль швов.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию!
- Перед применением убедитесь, что приклеиваемые материалы устойчивы к действию растворителей. Следуйте рекомендациям производителей приклеиваемых материалов.

### Рабочие условия:

- температура пола не менее 15 °C , материал не менее 18 °C и температура в помещении, относительная влажность 35-75%, рекомендуется <65%.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED	ЛОС 668,8 г/л
DGNB	ЛОС 76 %
Безопасность и окружающая среда	Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.
Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу

## УПАКОВКА

225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество в коробке	Количество на паллете
225	Eurosol PU Contact	4 кг	4607164123048	5 шт.	120 шт.

#### 225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

