

eurocol

905

the strong connection

1-7-2026



EUROPLAN FILL

Mortier de réparation à base de ciment à séchage très rapide pour combler les petits trous et fissures dans les sols et murs en pierre. En étalant la structure de la poudre fine jusqu'à pratiquement zéro. Épaisseur de couche 0-40 mm.

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------|---|
| Base | Ciment amélioré contenant des additifs. |
| Couleur | Gris. |
| Consistance | Poudre. |

- Application aisée
- A durcissement très rapide
- Possibilité d'étaler jusqu'à pratiquement 0 mm
- Finition très lisse
- Vite prêt à poser

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

| | |
|-----------------|------------------|
| Densité | Poudre. |
| Inflammabilité | Non inflammable. |
| Sensible au gel | Non. |

APPLICATION

Ciment à séchage rapide pour:

- éliminer des irrégularités et des différences de hauteur dans des égalisations et des sols pierreux.
- remplir des joints de sols en plaques, bitume et carrelés résistants à l'eau.
- réparer du béton endommagé.

TRAITEMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Stockage | Entreposer dans un endroit frais et sec. |
| Outils | Lisseuse, truelle de maçon ou couteau de peintre. |
| Rapport de mélange | 4 Volumes de 905 Europlan Fill pour 1 volume de l'eau . |
| Temps de traitement | Dans les 5 minutes après gâchage.* |
| Latence | Aucun. |
| Séchage | 15 – 30 minutes. |
| Durée de conservation | 12 Mois dans son emballage d'origine intact. |

905 EUROPLAN FILL

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- Le 905 Europlan Fill peut être appliqué sur tout support ciment, rigide, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Sur supports très lisses et non absorbants (carrelages, granito, terrazzo etc.) nous vous recommandons d'appliquer une couche fine et régulière de 044 Europrimer Multi.
- Humidifier au préalable les supports absorbants et/ou poreux appliquer le 044 Europrimer Multi ou le 049 Europrimer ABS.
- Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Utilisateur:

- Mélanger 4 volumes de 905 Europlan Fill avec 1 volume d'eau jusqu'à obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.
- Appliquer directement le mortier au moyen d'une lisseuse, d'un couteau de peintre ou d'une truelle de maçon.
- Jusqu'à env. 1 heure après le durcissement, le 905 Europlan Fill appliqué peut encore être poli en aspergeant un peu d'eau sur le mortier et en le polissant avec la spatule de lissage.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

| | |
|---------------------------|---|
| Classe de danger | Xi (irritant). |
| Sécurité et environnement | Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155. |
| FS | Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl . |

ARTICLES

| Produit | Définition | Emballage | Code de EAN |
|---------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 905 | Europlan Fill | Seau avec boîte de 4 kg | 8 710345 905107 |

905 EUROPLAN FILL