

eurocol

149

the strong connection

EUROMIX TURF

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do sztucznej trawy. Odporny na warunki atmosferyczne, nie zawiera rozpuszczalników.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Żywica poliuretanowa i utwardzacz izocyjanianowy.
Kolor	Beżowy (składnik A), brązowy (składnik B)
Konsystencja	Pastowata.

- Bezrozpuszczalnikowy, bezwodny
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Oporny na duże obciążenia
- Elastyczny, o zielonej barwie

DANE TECHNICZNE

Zużycie	TODO
Czas wiązania	12 godzin.*
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Tak.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia nawierzchni ze sztucznej trawy na zewnątrz i wewnątrz budynków na poliestrowych taśmach łączących w obszarze połączeń.

STOSOWANIE

Magazynowanie	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30 °C)
Narzędzia	Zahnpachtel, Zahnung je nach Rückenausstattung, z.B. B3/B11 (TKB)
Proporcje mieszania	10:1 - składnik A:składnik B.
Czas otwarty [czas otwartego schnięcia]	50 Minuten.*
Czas zużycia	Mischung innerhalb von ca. 50 Minuten verarbeiten. *
Przydatność do użycia	Okolo 18 miesięcy w nieotwartym opakowaniu. Nie mieszać częściowych porcji.
Środek czyszczący	815 HandClean, 358 ToolCleaner
Uwagi	TODO

*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

Podłoże:
TODO

149EUROMIXTURF

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	RU1
Klasa zagrożenia	Składnik B zawiera substancje niebezpieczne, należy przestrzegać karty charakterystyki!
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. Od 24.8.2023 r. obowiązkowe jest szkolenie w zakresie obchodzenia się z preparatami zawierającymi izocyjaniany. https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de .
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.
Substancje wywołujące alergię	Utwardzacz: zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcje alergiczne.

OPAKOWANIA

TODO

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG146029, Version 05, Stand 2019-03-12, ersetzt Ausgabe vom 2018-03-05.

149 EUROMIX TURF