

# eurocol

# 541

the strong connection

## EUROFIX ANTI SLIP

Preparat antypoślizgowy do mocowania stabilnych wymiarowo płytek dywanowych ze spodem bitumicznym lub z PVC do chłonnych oraz niechłonnych podłoży. Nie zawiera rozpuszczalników.

### OPIS PRODUKTU

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Baza surowcowa | Dyspersja akrylowa. |
| Kolor          | Jasny beż.          |
| Konsystencja   | Niska lepkość.      |

- Bezrozpuszczalnikowy EMICODE EC1
- Wydajny
- Pozwala na kilkukrotną wymianę płytek bez konieczności ponownej aplikacji
- Wysoka siła mocująca
- Wiąże kurz
- Łatwy w aplikacji
- Nadaje się pod fotele na rolkach wg DIN EN 12529
- EMICODE EC1
- Na chłonne i niechłonne podłoża
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

### DANE TECHNICZNE

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zużycie           | ok. 100-150 g/m <sup>2</sup> w zależności od podłoża         |
| Czas wiązania     | ok. 24 godz. *                                               |
| Palność           | Niepalny.                                                    |
| Odporność na mróz | Nie.                                                         |
| Cechy szczególne  | W połączeniu z Eurocol 841 Europrimer EC - prądoprzewodzący. |
| Gęstość           | 1,02 g/cm <sup>3</sup>                                       |

### ZASTOSOWANIE

Do mocowania:

- Płytek tekstylnych ze spodem bitumicznym, PVC lub PUR
- Przewodzących ładunki elektryczne płytek dywanowych w połączeniu ze środkiem 841 EC
- Zalecany do płytek o ciężarze większym niż 4 kg/m<sup>2</sup>

### STOSOWANIE

541 EUROFIX ANTI SLIP

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magazynowanie                           | Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Narzędzia                               | Wałek z mikrofibry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas otwarty [czas otwartego schnięcia] | Około 24 godzin*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czas odparowania/oczekiwania            | Około 60 minut.* Pozostawić do całkowitego wyschnięcia, aż stanie się półprzezroczysty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przydatność do użycia                   | Około 15 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Środek czyszczący                       | Woda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura użycia                      | min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uwagi                                   | <p>Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów ! Nie gwarantujemy, że przy ponownym podnoszeniu płytek nie wystąpią miejsca przyklejone do podłoża. W przypadku montażu na starych wykładzinach nie można wykluczyć wystąpienia odbarwień. Usuwanie kleju antypoślizgowego 541 z podłoża (np. po starych okładzinach) może spowodować jego uszkodzenie. Aklimatyzować okładziny podłogowe w pomieszczeniu przeznaczonym do ich montowania.</p> <p>W przypadku płytek na spodzie flizelinowym prosimy o konsultację z naszym działem technicznym. Eurocol zaleca stosowanie Eurocol 542 Eurofix Tack Plus.</p> <p>EMICODE – więcej informacji na: <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a></p> <p>Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu.</p> |

*\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

#### Podłoże:

- Podłoże musi spełniać wymagania budowlane i przepisy kraju użytkowania, a mianowicie: musi między innymi charakteryzować się wystarczającą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, nośnością, stabilnością, musi być równe, trwale, suche i wolne od spękań, pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Zidentyfikowane braki należy wstępnie wyeliminować.
- Warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć odpowiednimi metodami mechanicznymi.
- W przypadku wad należy zgłaszać uwagi na piśmie.
- Pęknięcia lub dylatacje techniczne (oprócz dylatacji konstrukcyjnych) należy wypełnić żywicą naprawczą Eurocol 913 Europlan Silicat.
- Do wyrównania podłoża należy użyć zalecanych mas szpachlowych/gruntów firmy Eurocol.
- Zastosowane materiały montażowe muszą być odpowiednie do podłoża i przeznaczenia.
- Grunty i masy szpachlowe muszą być w pełni suche.
- Podczas aplikacji na podłogach podniesionych nie dopuścić, aby środek mocowanie dostał się w spoiny, aby elementy podłogi podniesionej nie sklejały się ze sobą.

#### Sposób użycia:

- 541 Anti Slip nanieść przy pomocy wałka z microfazy(włos 11 mm) równomiernie na podłoże
- W przypadku montażu na podłogach podniesionych uważać aby płyn 541 nie spływał poprzez fugi podłogi .
- W przypadku dużej chłonności podłoża, należy nałożyć płyn powtórnie lub wcześniej zagruntować podłoże odpowiednim środkiem gruntującym.
- Płytki dywanowe układać dopiero na wyschniętej (przezroczystej) warstwie naniesionego środka.
- W przypadku ułożenia płytek dywanowych na wilgotnej warstwie 541 Anti Slip może dojść do ich przyklejenia, a następnie mogą wystąpić trudności z ich zdejmowaniem.
- W celu uzyskania przewodnictwa ładunków elektrycznych układanych płytek dywanowych, należy 100 cz. wag. 541 AntiRutsch NV zmieszać z 3,5 cz. wag. środka 841 EC to znaczy - jedno wiadro 10 kg 541 z jednym wiadrem 3,5 kg 841 EC. Uzyskaną mieszaninę ujednolicić przy użyciu mieszadła mechanicznego i nanosić na podłoże, możliwe do całkowitego zużycia. Po okresie przechowywania należy mieszaninę powtórnie dokładnie wymieszać. W celu uziemienia należy co 30 m2 rozmieścić taśmę miedzianą 801 Eurostrip EC dla wyrównania potencjału.
- Czas odparowania płynu 541 zależy od temperatury pomieszczenia, wilgotności względnej oraz ilości użytego płynu.
- Po prawidłowym montażu płyt tekstylnych można je parokrotnie podnosić i znów układać.
- Należy unikać kurzu oraz zabrudzeń płynu, gdyż zmniejsza to przyczepność układanych płyt tekstylnych.
- Unikać podnoszenia płyt tekstylnych, łapiąc za ich narożniki, aby nie powodować ich odkształceń.

#### **GWARANCJA JAKOŚCI**

**541 EUROFIX ANTI SLIP**

## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GISCODE                          | Materiały instalacyjne D1, nie zawierają rozpuszczalników, zawartość rozpuszczalników $\leq 0,5\%$ .                                                                                                                                                                                                                 |
| LEED                             | LZO 0 g/l, spełnia: IEQ Credit 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DGNB                             | LZO 0,00 %, Stopień jakości: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa zagrożenia                 | Brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ochrona zdrowia i środowiska     | Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. |
| Karta charakterystyki            | Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>                                                                                                                                                                          |
| Telefon kontaktowy dla alergików | Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Substancje wywołujące alergię    | Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Mieszanaka: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] oraz 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne..                                                                                                                |

## OPAKOWANIA

| Artykuł | Nazwa produktu    | Opakowanie      | Jednostka wysyłkowa |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 541     | Eurofix Anti Slip | Wiadro PE 10 kg | 44/Paleta           |

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowienie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG132822, Version 07, Stand 2022-03-15, ersetzt Ausgabe vom 2021-05-20

**541 EUROFIX ANTI SLIP**