

FICHE TECHNIQUE

615 Eurostar Lino EC



Description

Colle linoléum conductrice, à très faible émission et à prise rapide, pour la pose de linoléum conducteur (Marmoleum Ohmex) en combinaison avec le 801 Eurostrip EC et le 041 Europrimer EC. Résistance conductrice : $< 3.10 \, 5 \, \Omega$. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions). Convient pour une utilisation en intérieur



- Très faible émission
- Emicode EC1 PLUS
- Faible consommation
- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir d'adhérence initiale
- Résiste aux fauteuils à roulettes
- Résistance à la conductibilité $< 3.105 \, \Omega$ (EN 13 145)

Pour la pose de revêtement de sol tels que :

- Linoléum électro conducteur



Caractéristiques techniques

Performances et Caractéristiques :

Base	Acrylique en dispersion de haute qualité
Couleur	Gris
Consistance	Pâteuse
Agent nettoyant	Eau
Consommation	260 - 300 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Stockage	15 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Outils	Spatule (TKB/S2)
Temps de gommage	Aucun
Temps ouvert	10 - 20 min
Ouverture trafic pedestre	Env. 24h

Conditionnement :

Contenant	Fût de 11 kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
615	Eurostar Lino EC	8 710345 615204

FICHE TECHNIQUE

528 Eurostar Allround



Installation

Support :

615 Eurostar Lino EC peut être appliquée sur tout type de support résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12. Sur les supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de lissage au préalable. Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Instruction d'utilisation :

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée (TKB S2).
- Dans le cas de supports absorbants, le revêtement de sol devrait être posé immédiatement dans le lit de colle fraîche. Dans le cas de supports peu absorbants, il convient de respecter un temps d'attente 10 - 30 minutes (selon la température et l'humidité relative de l'air).
- Ne pas faire le double collage pour les éventuelles barres d'étuves, mais les placer dans le lit de colle normal. Ensuite maroufler soigneusement; d'abord dans le sens de la largeur et ensuite dans le sens de la longueur.
- Appuyer fermement sur les têtes de lés, les éventuels bords relevés et les bordures longitudinales.
- Dans le cas de supports peu absorbants, il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 15 minutes.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Remarque :

Pour une conductibilité optimale, il faut combiner 615 Eurostar Lino EC avec le 041 Europrimer EC et un quadrillage de 801 Eurostrip EC. Il est conseillé de consulter la fiche d'information produit 041 Europrimer EC et de 801 Eurostrip EC.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23°C

Température matériau et support : min. 15° - max. 20°C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

Chauffage par le sol:

615 Eurostar Lino EC peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eteindre le chauffage au moins 24 heures avant le collage, remettre le chauffage au plus tôt après 24 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.