

eurocol

043

the strong connection



EUROPRIMER ALPHY

Primaire special pour sols anhydrites tres absorbants.

PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

| | |
|-------------|--------------------------|
| Base | Acrylique en dispersion. |
| Couleur | Vert. |
| Consistance | Fluide. |

- Tres faibles emissions
- Emicode EC 1PLUS
- Faible consommation

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

| | |
|-----------------|---|
| Consommation | 100 – 200 g/m ² , pour sols absorbants.* |
| Classification | Emicode EC 1 plus testés conformément aux EN13999-2/4 |
| Densité | Fluide. |
| Inflammabilité | Non inflammable. |
| Sensible au gel | Oui. |

APPLICATION

Primaire pour améliorer l'adhérence de produits d'égalisation à base de plâtre et éviter l'effet peau d'éléphant dans la couche d'égalisation, lorsque la couche supérieure d'un sol anhydrite est très absorbante, soit localement ou entièrement.

TRAITEMENT

| | |
|-----------------------|--|
| Stockage | Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel. |
| Outils | Rouleau en poils. |
| Séchage | 1 - 2 heures.* |
| Durée de conservation | 12 mois dans son emballage d'origine intact. |
| Nettoyeur | Eau. |

* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

Substrat:

- Le sol anhydrite doit être résistant à la pression et à la traction. Le support doit également être lisse, propre, durablement sec et sans graisse, saleté ni poussière, conformément aux exigences indiquées dans DIN 18 365.
- Toujours consulter au préalable nos fiches techniques de produits. En cas de doute sur les utilisations prévues, contacter au

043 EUROPRIMER ALPHY

préalable notre département Conseils techniques.

Utilisateur:

- Bien agiter l'emballage avant utilisation.
- Appliquer 043 Europrimer Alphy de manière uniforme avec un rouleau en peau. Veiller à appliquer suffisamment de primaire en enduisant régulièrement le rouleau de matériau frais.
- 043 Europrimer Alphy peut éventuellement aussi être pulvérisé.
- Ne pas marcher sur le sol pendant le processus de séchage.
- Poursuivre la finition du sol après séchage du primaire.
- Nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.
- Enlever immédiatement des taches fraîches à l'eau.
- Eviter tout contact avec les yeux et utiliser des moyens de protection appropriés (pour cela, voir notre fiche de sécurité).
- Eliminer les résidus de produit et l'eau de nettoyage selon les règles environnementales locales et ne pas les déverser dans les égouts.

Condition de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTEE

Classe de danger Non.

FS Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl.

ARTICLES

| Produit | Définition | Emballage | Code de EAN |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|
| 043 | Europrimer Alphy | Jerrican de 10 kg | 8 710345 043014 |

043 EUROPRIMER ALPHY