



ARLOK 50

1-К SMP клей для ПВХ-плитки (LVT, SPC)

Однокомпонентный, эластичный и влагостойкий клей на основе силан-модифицированного полимера (SMP). Предназначен для приклеивания ПВХ-покрытий в плитках и планках (LVT, SPC, WPS, кварц-винил) в отапливаемых и неотапливаемых помещениях с малой и средней интенсивностью воздействия воды (санузел, кухня, лоджия), ламината в помещениях с малой интенсивностью воздействия воды.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Силан-модифицированный форполимер, наполнитель, добавки
Цвет	Светло-бежевый
Консистенция	Пастообразная

- Эластичный, прочный и безусадочный клей
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Обладает прекрасной адгезией к широкому спектру строительных материалов, включая как пористые основания (минеральные стяжки, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, цементно-песчаные смеси, древесина, фанера), так и гладкие поверхности (керамическая плитка, керамогранит, металл).
- Влагостойкий после отверждения
- Не содержит воды и растворителей
- Очень низкая эмиссия вредных веществ в воздух рабочей зоны
- Экономичная упаковка исключает потери при использовании
- Подходит для применения в системе «теплый пол»
- Для использования в отапливаемых и неотапливаемых помещениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	300 – 400 г/м ² шпатель А2 для гибких покрытий 500 – 600 г/м ² шпатель В1 для покрытий с жесткой подложкой (Rigid vinyl) 800-900 г/м ² шпатель В3 для ламината.
Время затвердевания	24 - 72 часа.*
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке до -40°C
Дополнительные характеристики	подходит для приклеивания к поверхностям стен.
Плотность	~ 1,6 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- гибких покрытий ПВХ-покрытий в плитках и планках (LVT)
- покрытий с жесткой подложкой (Rigid vinyl) SPC, WPS, кварц-винил, ламината.

в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения.

Arlok 50

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °С. Допускает кратковременное замораживание при транспортировке до -40°С.
Инструмент	шпатель А2/В1/В3 (прил. А, ГОСТ Р 58211) в зависимости от материала
Рабочее время	30 минут при +20°С, отн. влажность воздуха 50%
Время подсушки	~ 5–10 минут, для плотных поверхностей см. инструкции в разделе «Инструкции по применению».
Время высыхания	24 - 72 часа.*
Срок хранения	15 месяцев
Очиститель	Уайт-спирит, живичный скипидар (для незатвердевшего материала)
Температура применения	Температура клея и основания должны быть не ниже +15°С, температура воздуха в помещении 18-25°С, относительная влажность воздуха 35 - 75% (рекомендуемая 40 - 65%).
Комментарии	Обязательно соблюдайте строительные нормы и правила, а также указания технических листов и паспортов безопасности на совместно используемые материалы и напольные покрытия! Необходимо исключить воздействие влаги из основания, а также попадание воды на клей при монтаже и во время его затвердевания, несмотря на то, что клей обладает высокой влажостойкостью. Во время проведения работ и во время затвердевания клея необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке до -40°С

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Основание для приклеивания должно быть прочным на растяжение и сжатие, ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, пригодным для укладки напольных покрытий. Такие недостатки как трещины, загрязнения, слабо закреплённые слои и избыточная влага должны быть предварительно устранены. Трещины или швы (за исключением структурных деформационных швов) необходимо заполнить ремонтным составом.
- Грунтовки и шпатлевки должны полностью высохнуть. Хорошо закреплённые керамические плитки, натуральный камень, террасцо необходимо тщательно очистить с помощью щелочного очистителя и после высыхания отшлифовать до матового состояния.

Инструкция по применению:

Достаньте из ведра пакет с клеем. Вскройте пакет, отрезав угол ножом или ножницами.

Выдавите из пакета необходимое количество клея и нанесите на основание «на сдир» шпателем А2 для гибких покрытий, В1 для покрытий с жесткой подложкой, В3 для ламината.

Укладка плиток покрытия должна производиться в течение 30 минут после нанесения клея. Следите за тем, чтобы вся обратная сторона плиток смачивалась клеем, при этом клей не должен попадать в стык между плитками. Чтобы избежать «плавления» плиток без замкового соединения, зафиксируйте их между собой малярным скотчем по лицевой стороне.

При работе в условиях низкой атмосферной влажности воздуха (менее 40%), низких температур и/или по поверхностям плотных, не впитывающих влагу оснований (закрепленные керамические плитки, натуральный камень, террасцо), избегайте нанесения большого количества клея и укладывайте покрытие ближе к концу времени укладки, давая возможность нанесенному клеевому слою взаимодействовать с атмосферной влагой. Время затвердевания клея, а следовательно, и возможность эксплуатации могут увеличиваться в подобных случаях до трех дней.

Притрите покрытие к основанию притирочной доской или прокаточным валиком сразу и еще раз повторно примерно через час.

В случае длительной остановки работ удалите из начатого пакета с клеем воздух и плотно зажмите вскрытый угол пакета.

Свежие загрязнения клеем и инструмент следует сразу же очистить с помощью ветоши, смоченной легкими растворителями (уайт-спирит, живичный скипидар). Затвердевшие загрязнения удаляются с поверхности механическим способом, затем средством для очистки.

Во время проведения работ соблюдайте соответствующие строительные нормы и правила. Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий.

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отопляемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 7 дней после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °С в сутки.

Arlok 50

Дополнительная информация

** Рекомендованные грунтовки:

ARLOK 15 не требует шлифовки перед приклеиванием, укладка в течение 2-24 часов

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
Arlok 50	5 кг нетто	4607164123017	90 шт.

Arlok 50

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

