

809A

EUROCOLOR GAME LINE DUO

2-компонентная полиуретановая краска для разметки спортивных площадок.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа Компонент А: полиуретан. Компонент Б: изоцианат

Цвет Компонент А: в зависимости от колера

Консистенция низкая вязкость

- двуокомпонентная краска для разметки спортивных площадок
- эластичная
- износостойкая
- быстро сохнущая
- полуглянцевая
- цвета разметки согласно RAL: белый (9003), желтый (1021),

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход ок. 1 кг на 100 п.м. при ширине линии 5 см

Воспламеняемость Огнеопасно.

Морозостойкость Да

Пешие нагрузки ок. 180 мин. после смешивания при температуре 20±2°C

Плотность Компонент А: прибл. 1,1÷1,3г/см³ в зависимости от цвета

Плотность Компонент Б: 1,0÷1,2 г/см³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для нанесения цветной разметки:

- на спортивных площадках с покрытием из необработанного спортивного линолеума, многослойного и натурального паркета
- на спортивных покрытиях из ПВХ, ПУР, резины - с обязательной предварительной очистки зоны разметки ксиолом/ацетоном
- внутри и снаружи помещений

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения в заводской упаковке при температуре 5 - 30°C

Инструмент Поролоновый валик

Соотношение для смешивания 100 : 13

Рабочее время Ок. 60 мин., при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Жизнеспособность ок. 2 часов при 20°C

Время высыхания Нанесите покрытие в течение 3 - 24 часов. *

809A EUROCOLOR GAME LINE DUO

ООО Форбо ЕвроКол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

| Срок хранения | в течение 15 месяцев в заводской упаковке, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки | |
|------------------------|---|----------------------------|
| Температура применения | т пола - не ниже 15°C , т материала и воздуха – не ниже 18°C, относительная влажность воздуха 35–75%, рекомендуемая не выше 65% | |
| Комментарии | | |
| Вид спорта | Длина разметки | Цвет |
| Волейбол | прибл. 81 м | синий |
| Гандбол/хоккей | прибл. 236 м | оранжевый /красный /желтый |
| Баскетбол | прибл. 207 м | черный |
| Теннис | прибл. 146 м | белый |
| Бадминтон | прибл. 100 м | зеленый |
| Мини-футбол | прибл. 183 м | оранжевый/красный |
| Морозостойкость | Да | |

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Основание предварительно очистить.
- При необходимости произведите очистку поверхности покрытия от бытовых и строительных загрязнений с помощью Универсального очистителя 891 Euroclean Basic.
- Периметр линий и зон будущей разметки оклеивается с помощью соответствующего малярного скотча (напр. K56 3M) согласно плану. Скотч должен быть приклеен плотно, без стыков, во избежание затекания краски на не предусмотренные для окрашивания участки. Для этого необходимо прикатать скотч валиком для прикатки.
- На таких покрытиях как спортивный линолеум, спортивные ПВХ и полиуретановые покрытия, синтетический и натуральный каучук после оклейки скотчем выделенную область разметки обязательно обезжирить очистителем (ацетон или кислол).

Инструкция по применению:

- Основание предварительно очистить. Периметр линий и зон будущей разметки оклеивается с помощью соответствующего малярного скотча согласно плану. Скотч должен быть приклеен плотно, без стыков, во избежание затекания краски на не предусмотренные для окрашивания участки. Для этого необходимо прикатать скотч валиком для прикатки.
- Материал поставляется комплектно. Перед применением снять крышку и тщательно перемешать основной компонент краски до однородного состояния.
- Открыть банку с отвердителем, полностью перелить его в банку с основным компонентом. Тщательно перемешать оба компонента краски до получения гомогенной смеси.
- Время использования готовой смеси прибл. 180 минут при температуре 20° С.
- Равномерно нанесите краску на окрашиваемые участки с помощью поролонового валика или мягкой кисти. Как правило, достаточно одного слоя для достижения равномерного цвета, однако на покрытиях темного цвета белая и желтая краски могут потребовать повторного нанесения.
- Для окрашивания значительных по площади зон разметки, особенно при использовании краски различных партий производства, следует смешать основу краски из нескольких банок в одной емкости, а затем смешивать с отвердителем.
- Для получения четких краев нанесенной разметки необходимо удалить скотч сразу же после подсушки краски от пыли. Во время высыхания краски необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- В случае, если перерыв между нанесением разметки и последующими лакокрасочными работами превышает 24 часа, необходимо произвести промежуточную шлифовку.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безопасность и смотрите отметки в Паспорте безопасности и на этикетке
окружающая среда
Паспорт безопасности Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

| Артикул | Название | Упаковка | Штрих-код | Количество |
|---------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 809A | Eurocolor Game Line Duo | 1кг комбинированная | 4607164123154 (белый) | 4шт |
| 809A | Eurocolor Game Line Duo | 1кг комбинированная | 4607164123222 (желтый) | 4шт |

809A EUROCOLOR GAME LINE DUO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

