

# eurocol

# 611

the strong connection

3-4-2026



## EUROSTAR LINO PLUS

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Door toepassing van lichtgewicht vulstoffen een zeer gunstig verbruik en licht verstrijkbaar. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

### PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Zeer gunstig verbruik
- Licht verstrijkbaar
- Hoge aanvangskleefkracht
- Bureaurolstoelvast

### EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,18 kg/l.
Verbruik	280-385 g/m <sup>2</sup> .
Vorstgevoelig	Ja.

### TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- Corkment.

### VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1..
-------------	-------------------------------------

611 EUROSTAR LINO PLUS

Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-30 minuten.*

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

#### Ondergrond:

- 611 Eurostar Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen (bij voorkeur de droogwal contramasseren).
- Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden, dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.  
 Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.  
 Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

#### Vloerverwarming:

611 Eurostar Lino Plus kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

#### Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## KWALITEIT EN GARANTIE



## MILIEU EN GEZONDHEID

### 611 EUROSTAR LINO PLUS

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [611 Eurostar Lino Plus](#) pagina.

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
611	Eurostar Lino Plus	Emmer à 11 kg	8 710345 611206

### 611 EUROSTAR LINO PLUS