

TOEPASSING

- Mengvloestof voor mortels, waarmee tegels worden aangebracht voor de waterdichtheid.
- Toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor extra hechting.
- Hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op kritische ondergronden, zoals:
 - gladde en gesloten ondergronden
 - sterk vochtabsorberende ondergronden
- Toeslagmiddel voor raapmortels, zet- en klopspecie voor:
 - grotere mechanische sterkte
 - hogere buigsterkte
 - geringere krimp

VERWERKING

| | |
|------------------------|--|
| Mengverhouding | Zie gebruiksaanwijzing. |
| Verwerkingstemperatuur | Boven 5 °C. |
| Verwerkingstijd | De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken. |
| Afbindtijd | 1-4 dagen, afhankelijk van de ondergrond, toepassing en temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. |
| Opslag | Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen. |
| Houdbaarheid | 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten. |

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Als toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor extra hechting:

- Voeg aan 1 volumedeel 055 Eurodicht en 2 volumedelen water, 7 volumedelen A-cement toe.
- Meng de cementpap, bij voorkeur met een elektrische boortol met mengspiraal, tot een klontvrij geheel.
- De vloestof over het speciebed uitgieten en verdelen met een 8 x 8 mm vertande lijmkam.
- Vloertegels binnen 15 minuten met een schuivende beweging in het speciebed drukken.
- Niet met een hamer aankloppen.
- Verbruik: ca. 0,5 kg/m².

Als hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op kritische ondergronden:

- Voeg aan 1 volumedeel 055 Eurodicht en 2 volumedelen water, ca. 9,5 volumedelen tegellijm op cementbasis toe.
- Meng de mortel, bij voorkeur met een elektrische boortol met mengspiraal, tot een klontvrij geheel.
- De mortel op de ondergrond aanbrengen met een borstel of een 4 x 4 mm vertande lijmkam.
- Bij verticale toepassing van raapmortels de aangebrachte mortel laten drogen.
- Bij toepassing van een "aanbrandlaag" voor zet- en klopspecie kan "nat in nat" worden gewerkt.
- Aangebrachte mortel laten drogen.
- Verbruik: ca. 0,3 kg/m².

Als toeslagmiddel voor raapmortels en klopspecie voor verbetering van de waterdichtheid:

- Mengverhouding zand/cement 3:1.
- Voeg per 50 kg cement 3 kg 055 Eurodicht toe aan het aanmaakwater en meng het tot een homogene, aardvochtige mortel.
- Verbruik: ca. 0,2 kg/m² per cm laagdikte.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

055 EURODICHT

Milieu en gezondheid

- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.

ARTIKELGEGEVENS

| Artikel | Omschrijving | Verpakking | EAN-code |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| 055 | Eurodicht | Can à 10 kg | 8 710345 055031 |

055 EURODICHT