

eurocol

735

the strong connection



INSULATION FIX

Клей для пенополистирола и минеральной ваты. Для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Для наружных и внутренних работ в сухих и влажных условиях эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Цемент, пластифицирующие связующие
Цвет	Серый
Консистенция	Порошок

- водостойкий
- морозостойкий
- атмосферостойкий
- обладает высокой адгезией к основанию и утеплителю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на изгиб	Не менее 3,5 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 7,0 Мпа
Расход	Ок. 4-6 кг/ м ² в зависимости от основания и толщины наносимого слоя
Прочность сцепления с основанием	Не менее 0,6 МПа

НАЗНАЧЕНИЕ

- приклеивание плит из пенополистирола
- приклеивание минеральных плит

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.
Инструмент	Зубчатая кельма на ровные основания, мастерок или шпатель
Соотношение для смешивания	25 кг смеси 735 Insulation Fix добавить в 5,0-5,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,20-0,22 воды
Рабочее время	Ок. 2 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	От 2 до 4 суток в зависимости от влажности и температуры окружающей среды
Срок хранения	12 месяцев

735 INSULATION FIX

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017/ СНиП 3.04.01-87, СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01. Основание должно быть достаточно прочным, очищенным от загрязнений и слоев, снижающих адгезию. Отслаивающиеся и непрочные участки необходимо удалить.

Работы с универсальным штукатурно-клеевым составом можно начинать не ранее, чем

-через 28 дней - после завершения кирпичной кладки или оштукатуривания минеральными штукатурками,
-через 3 месяца - после укладки бетона.

Перед применением изучите лист Технической информации о продукте.

В случаях применения, не описанных выше, обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.

Инструкция по применению:

1. Содержимое мешка (25 кг) засыпать в ёмкость с 5-5,5 л чистой холодной воды, тщательно перемешать с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворов при скорости 400-800 об./мин. Перемешивание прекратить при достижении необходимой консистенции.
2. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем повторно перемешать. Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов.
3. Клей наносится на плиты теплоизоляции периметрально-точечным методом. Толщина клеевого слоя должна составлять 1-2 см, а площадь клеевого контакта — минимум 40% площади плиты. Минераловатную плиту следует предварительно загрунтовать в контактной зоне тонким слоем клея для улучшения адгезии.
4. Нанесите клей на сторону приклеивания плиты по всему периметру полосой шириной около 5 см, а в середину плиты — 3 лепешки размером с ладонь. Перепады в основании стены до 10 мм могут быть выровнены при приклеивании плиты.
5. Не допускается повторное добавление воды!

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**УПАКОВКА**

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
735	InsulationFix	25 кг нетто	4607164121334	42 шт.

735 INSULATION FIX