

Рекомендації з укладання Marmoleum Sport Elastic

Опис матеріалу

Marmoleum Sport Elastic — це система, що складається з покриття Marmoleum Sport на підкладці Regupol 5608 товщиною 7 мм, виготовлений із переробленої гуми. Обидва продукти постачаються **окремо** в рулонах, тому їх необхідно укласти незалежно один від одного.



Marmoleum Sport Elastic підходить для багатьох сфер застосування: гімнастика, аеробіка, реабілітаційні центри, дитячі ігрові зони в приміщеннях, фітнес-центри.

	Marmoleum Sport на пружній системі	Marmoleum Sport Elastic
Сфери застосування	Система зональної еластичності	Система точкової еластичності
Шкільні спортивні зали	✓	✓
Клубні види спорту в приміщеннях	✓	✓
Рекреаційний спорт	✓	✓
Багатофункціональні спортивні комплекси	✓	
Професійний спорт	✓	

Зверніть увагу: Marmoleum Sport Elastic є комбінованою системою, що складається з твердого фінішного покриття та м'якшої підкладки, тому її **рекомендується використовувати лише в зонах для гімнастики**. У разі багатофункціонального використання, наприклад у дитячих садках, необхідно забезпечити, щоб столи, стільці, спортивне обладнання та взуття відвідувачів (особливо взуття на високих підборах) не пошкоджували поверхню покриття.

Гострі предмети можуть спричинити пошкодження підлоги.

Технічна інформація Forbo Flooring

Рекомендації з укладання

Перед укладанням:

Покриття Marmoleum Sport Elastic можна укласти на будь-яку поверхню, яка належним чином підготовлена до укладання. Поверхня має бути чистою, рівною, міцною, без тріщин і розривів, готовою до навантаження та абсолютно сухою. Дерев'яні основи та інші щільні основи й основи, що не поглинають вологу, необхідно вирівняти за допомогою стяжки достатньої товщини (не менше 2 мм).

1. Умови укладання: температура основи не менше 15 °C; температура повітря в приміщенні не менше 18 °C; відносна вологість повітря нижча за 75 %. Для забезпечення надійного зчеплення компонентів рекомендується підтримувати відносну вологість на рівні менше 65 %.
Marmoleum Sport та Regupol 5608 слід акліматизувати до умов укладання. Обидва матеріали перед укладанням слід повністю розгорнути.
2. Підготуйте основу підлоги відповідно до чинних стандартів. Нанесіть ґрунтовку (Forbo 044 **Europrimer Multi**) та шпаклівку (Forbo 960 **Europlan Super**) залежно від стану існуючої основи.
3. Для приклеювання еластичної підкладки типу Regupol 5608 рекомендується використовувати клей з дуже низьким рівнем викидів (EMICODE EC1) **Forbo 640 Euro Star Special**. Клей наноситься за допомогою шпателя B1 (TKB). Витрата клею приблизно 350-400 г/м². Час висихання — приблизно 10 хвилин.
Укладання Regupol 5608 здійснюється паралельно, але в поперечному напрямку відносно Marmoleum Sport, який буде укладено пізніше. Regupol 5608 укладається у відкритий клейовий шар і розрізається «встик». Краї листів повинні щільно прилягати один до одного, але без надмірного притискання. Відразу після укладання Regupol 5608 у клей рекомендується прокатати поверхню валиком для лінолеуму масою не менше 50 кг. Прокатування необхідно повторити через 30-45 хвилин. Укладання покриття Marmoleum Sport можна виконувати наступного дня.
4. Для приклеювання Marmoleum Sport до підкладки Regupol 5608 з дуже низьким рівнем викидів (EMICODE EC1) використовується клей **Forbo 614 Eurostar Lino Plus**. Клей наноситься шпателем B1 (TKB) з витратою приблизно 320 г/м². Час відкритої витримки клею становить приблизно 5-20 хвилин за тих самих умов монтажу, що описані в розділі 1 вище.
Монтаж виконується паралельно, але в поперечному напрямку відносно підкладки Regupol 5608, зі зміщенням швів щонайменше 30 см, бажано по центру попередньо укладеної Regupol 5608. Marmoleum Sport укладають методом відгинання половини полотна назад із подальшим укладанням на відкритий клейовий шар. Одразу після укладання покриття необхідно виконати прокатування важким валиком для лінолеуму, а потім повторити прокатування через 30-45 хвилин. Листи укладаються стик у стик.
Після завершення монтажу та повного висихання клею (не менше 24 годин) можна виконувати первинне очищення покриття. Зварювання швів, за необхідності, слід проводити не раніше ніж через 48 годин після укладання.

Застереження

Наведена інформація базується на досвіді, отриманому в лабораторних умовах і на практиці. Через різноманітність матеріалів, способів виконання робіт і місцевих умов, на які ми не маємо впливу, ми не можемо надати гарантій щодо результатів укладання, у тому числі в рамках патентного права. Тому ми рекомендуємо провести відповідні власні випробування.