

Технічні характеристики

Килимова плитка Inline відповідає вимогам стандарту EN 1307

		Tessera Inline	Tessera Layout
	Опис	Тафтингова килимова плитка з петлями різної висоти	Низьковорсова тафтингова петлева килимова планка
	Розмір плитки	EN 994 50 см x 50 см	50 см x 50см
	Загальна товщина	ISO 1765 6.5 мм	5.8 мм
	Висота ворсу	ISO 1766 3.9 мм	2.9 мм
	Кількість дизайнів	10	12 кольорів (32 у повній колекції)
	Кількість шт. у коробці	16 (4 м²)	20 (5 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874 Клас 33	Клас 33
	Склад ворсу	100% поліамід 6	100% поліамід 6
	Метод фарбування	100% метод "solution dyed"	100% метод "solution dyed"
	Щільність петель	ISO 1763 198,374 на м²	193,060 на м²
	Вага ворсу	ISO 8543 605 г/м²	580 г/м²
	Загальна вага	ISO 8543 4120 г/м²	3895 г/м²
	Первинна підкладка	Поліестер	Поліестер
	Вторинна підкладка	ProBac™: модифікований бітум та поліестерний фліс. Містить понад 76% переробленого матеріалу.	
	Альтернативна вторинна підкладка	SOFTbac®	SOFTbac®
	Зменшення ударного шуму	ISO 712-2 25 дБ	27 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354 αw = 0.15 (H)	αw = 0.15 (H)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918 r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02 ≥ 6	≥ 6
	Стабільність розмірів	EN 986 ≤ 0.2 %	≤ 0.2 %
	Концентрація TVOC в приміщенні через 28 днів	EN 16516 ≤ 0.1 мг/м³	≤ 0.1 мг/м³
	Створюючи кращі середовища	Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу). Килимові плитки Inline містять 63% переробленого матеріалу за вагою. Layout - 61%.	
	Вміст вторинної сировини		
	Якість повітря в приміщенні	Килимові плитки Inline & Layout відповідають стандарту 01350 Indoor Air Comfort.	
	Ska рейтинг	Inline & Layout відповідають критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.	
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info F2BC1C73	2C31F4FE
	Методи монтування	Монолітний, з поворотом на чверть, мозаїчний	Монолітний, цегляний, мозаїчний, з поворотом на чверть, цегляний з поворотом на чверть

Килимова плитка Inline відповідає вимогам стандарту EN 14041: 2004



	DoP	EN 14041:2004 1170100-DoP-109	1170100-DoP-109
	Вогнестійкість	EN 13501-1 B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
	Противозкідкість	EN 13893 μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Антистатичні властивості	ISO 6356 ≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12524 0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001.

Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимові плитки Tessera Inline & Layout виробляються на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).