

# eurocol

# 307

the strong connection



## WALLDESIGN

Kant-en-klare afwerkpasta voor het creëren van betonlookwanden.

### PRODUCTTYPERING

Basis	Gepigmenteerde afwerkpasta op basis van kunstharsdispersies.
Kleur	Mousegrey, Sand Grey, Shadow Grey en Olive Grey.
Consistentie	Dunne pasta.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Kant-en-klar
- Eenvoudig op de wand te verwerken
- Uitstekende hechting
- Zeer zuinig in verbruik
- Geschikt voor wandverwarming

### EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	NEN-EN 15824: Dispersie gebaseerde afwerkpleister voor binnen. GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Verbruik	4 kg voor ca. 6 - 7 m <sup>2</sup> . 1 <sup>e</sup> laag ca 0,4 kg per m <sup>2</sup> , uitgaande van een egale ondergrond. Onvlakke of ruwe ondergrond verhoogt het verbruik. De 2e en 3e laag ca. 0,2 kg per m <sup>2</sup> . Totaal verbruik is ca. 0,6 kg per m <sup>2</sup> , uitgaande van 1 basislaag en 2 lagen voor betonlook.
Vorstgevoelig	Ja.

### TOEPASSING

Voor het realiseren van een decoratieve betonlook op binnenwanden in meerdere dunne lagen. Geschikt voor badkamers maar niet in de douchehoek.

### VERWERKING

Laagdikte	Ca. 1 mm bij 2 à 3 lagen Maximale laagdikte is ca. 2 mm per laag.
Gereedschap	Vlakke kleine spaan of klein spackmes.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	12-24 uur, afhankelijk van de laagdikte.

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

307 WALLDESIGN

#### Ondergrond:

- 307 WallDesign dient altijd aangebracht te worden op geschikte draagkrachtige vlakke, vet- en stofvrije wanden.
- Eventueel grote gaten vooraf dichtzetten en de wanden geheel egaliseren met geschikt cement- of gipsgebonden product egaliseren zodat een vlakke, egaal zuigende ondergrond ontstaat.
- 307 WallDesign is geschikt om ondergronden mee uit te vlakken tot 2 mm.
- Overgangen tussen verschillende materialen vrijhouden en zo nodig afkitten.
- Maak de wanden stofvrij en plak eventueel plafond, kozijnen en tegels af.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen T +31 (0)75 627 16 30.

#### Gebruiksaanwijzing:

- Zorg voor een kamertemperatuur van ca. 15° - 20 °C.
- Roer de pasta voor gebruik door met een troffel.
- Breng de 1<sup>e</sup> laag aan met een kleine vlakke spaan of spackmes in een dunne dekkende laag van ca. 1 mm. Schep hierbij telkens kleine hoeveelheden op de spaan. Des te vlakker de 1<sup>e</sup> laag des te vlakker de uiteindelijke wand zal worden met een rustiger beeld. Tip voor de uitwendige hoekafwerkingen: smeer de pasta aan beide kanten van de hoek en maak deze strak met een hoekschopje. Smeer de overtollige pasta vlak weg vanaf de hoek. Laat de eerste laag vervolgens voldoende drogen zodat deze geschuurd kan worden.
- Eventuele ongewenste oneffenheden kunnen na droging licht worden weggeschuurd met fijn schuurpapier (korrel 180) of Hierna de ondergrond stofvrij maken met een pluisvrije doek.
- Daarna de volgende lagen dun opzetten in willekeurige richtingen. Door korte slagen met de spaan te maken des te meer betonlook er ontstaat. Langere slagen geven een rustiger beeld. Steeds na het aanbrengen het materiaal onmiddellijk weer wegschrapen. Dit een aantal maal herhalen, al naar gelang van het gewenste eindresultaat.
- Tussen het verwerken van de lagen 307 WallDesign door kan een droogtijd in acht worden genomen of de lagen kort na elkaar (nat in nat) worden verwerkt. Afhankelijk van de ondergrond is 2 à 3 lagen over het algemeen voldoende.
- Door bij de laatste laag met de zijkant van de spaan of spackmes over het oppervlak te schrapen verkrijgt men een licht glanseffect.
- Schuur de wand na het drogen van de laatste laag zoals eerder beschreven. Door het schuren ontstaat meer diepte en nog meer kleurnuances. Maak hierna de wand weer stofvrij.
- Afhankelijk van je persoonlijke smaak en toepassing kan er een goed afneembare, kleurverdiepende beschermlaag aangebracht worden met 308 WallDesign Finish of in geval van zwaardere belasting (bijv. badkamer, achterwand keuken, etc.) met 311 TopCoat; een 2-componenten PU-lak.
- Bekijk vooraf de 307 WallDesign instructiefilm.
- Gebruik voor het reinigen van 307 WallDesign onze 312 Conditioner of een neutrale allesreiniger. Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1), benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

---

## KWALITEIT EN GARANTIE

---



---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

### **Milieu en gezondheid**

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220217-IBF1-EN
- Getest op emissie van vluchtige organische verbindingen en heeft EMICODE EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
- Voldoet aan de criteria van BREEAM-NL HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; het bevordert van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken. Geschikt voor BREEAM-nieuwbouw en -renovatie.

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

### **307 WALLDESIGN**

<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verpakking</b>	<b>EAN code</b>
307	WallDesign	Milieubewuste emmer van gerecycled PCR à 4 kg	
	30711 mousegrey		8710345 307116
	30713 sandgrey		8710345 307130
	30715 shadowgrey		8710345 307154
	30717 olivegrey		8701345 307178

**De kleuren worden op order gemaakt met een levertijd van maximaal 5 dagen.**

### **307 WALLDESIGN**