

eurocol 867

the strong connection



EUROFINISH EASY FUTURE

Водно-дисперсионный полиуретановый лак для паркета. Высококачественный полиуретановый лак для паркета, хорошо растекается. Используется для создания прочной, износостойкой защиты всех стандартных видов паркета. Для объектов с высокой проходимостью.

Степень блеска – гляцевый, матовый, полуматовый.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиуретан-акрилата дисперсия.
Цвет	Молочный.
Консистенция	Низковязкая.

- для объектов с особенно высокой эксплуатационной нагрузкой
- великолепная растекаемость
- водный, однокомпонентный, полиуретановый лак для паркета
- сочетание грунтовочного и финишного лака в одном продукте**
- гляцевый; шелковисто-матовый, полуматовый; матовый
- может наноситься валиком или шпателем
- износостоек, устойчив к истиранию и воздействию химических веществ, в соответствии DIN 68861
- соответствует классу износостойкости С по ÖNorm C 2354 в отношении стойкости к царапанию, химической стойкости, силе адгезии и пластической деформации
- EMICODE EC1 Plus, GISCODE W2+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 30 г/м ² на один слой - шпатель, Ок. 100 - 120 г/м ² на один слой - валик
Время затвердевания	Ок. 7-10 дней при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Нет.
Пешие нагрузки	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.
Плотность	Ок. 1,04 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты всех видов паркета и пробковых покрытий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре (5 - 25)°C.
------------------	--

867 EUROFINISH EASY FUTURE

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Инструмент	Двухсторонний металлический шпатель, валик из микроволокна
Время высыхания	Ок. 30 мин. при нанесении шпателем, ок. 3 – 4 часов при нанесении валиком при температуре 18 – 20°C и влажности 65%.
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке. Плотнo закройте и используйте как можно скорее.
Очиститель	Вода (для незатвердевшего продукта).
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Нет.

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Соблюдайте требования строительных норм и стандартов страны применения, руководств и спецификации.
- Основание должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью.
- После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью Дисперсионной шпаклевки для паркета 8802 Eurofiller Wood Plus или 870 Eurofiller Wood смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120).
- Экзотические и плодовые породы древесины, «окуренный» дуб, паркет, эксплуатируемые ранее под масловосковыми покрытиями, необходимо предварительно обработать с помощью грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus.

Инструкция по применению:

- Перед применением, канистру с лаком тщательно встряхнуть!
- В случае образования плёнок или сгустков необходимо процедить лак.
- Для нанесения лака на отшлифованный и очищенный деревянный пол рекомендуем использовать Форбо валик из микроволокна.
- Промежуточное время для подсушки между слоями прибл. 3 - 4 часов, но не более двух слоев в сутки. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лаков без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва, необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой P 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).
- «Капризные» породы древесины: бук, ясень, клён и различные фруктовые виды деревьев рекомендуем предварительно защитить Грунтовочными лаками Forbo Eurocol (одноразовое нанесение валиком) для уменьшения абсорбирующей способности древесины и снижения риска возникновения пятен от неравномерного впитывания.
- Для создания полноценного покрытия достаточно нанести три слоя 867 Eurofinish Easy Future полиуретанового лака с помощью валик из микроволокна.
- Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение промежуточных слоев 867 Eurofinish Easy Future полиуретанового лака с помощью двухстороннего шпателя крест-накрест, время для подсушки между слоями прибл. 20 мин.
- Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а так же коврами до его полной полимеризации и набора прочности, т.е. 7-10 дней с момента нанесения последнего слоя.
- Температура в помещении во время производства 15-25 °C, относительная влажность воздуха 50-60 %. Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
- Экзотические виды древесины или «окуренный» дуб следует предварительно обработать с помощью грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus.
- Перед использованием на не известных сортах древесины следует провести достаточное количество проб, на возможное изменение цвета древесины и возможные проблемы с адгезией самого лака к дереву.
- Материалы, содержащие пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные подложки для стульев) могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака в последующей эксплуатации.
- При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

Ö-Norm
C 2354



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED ЛОС 50,9 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1
DGNB ЛОС 4,2 %, Уровень качества: 3

867 EUROFINISH EASY FUTURE

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Безопасность и окружающая среда

Паспорт безопасности

Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.

Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
867	Eurofinish Easy Future	Канистра 5 л.	4026956151562	96 шт.

867 EUROFINISH EASY FUTURE

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

