

Технічні характеристики



		Marmoleum Sport 3.2 mm	Marmoleum Sport 4.0 mm
	Відповідає вимогам стандартів	EN ISO 24011 DIN V 18032-2 EN 14904	EN ISO 24011 DIN V 18032-2 EN 14904
	Загальна товщина	EN ISO 24346 3.2 mm	4.0 mm
	Кількість дизайнів	11	11
	Ширина рулону	EN ISO 24341 2.0 м	2.0 м
	Довжина рулону	EN ISO 24341 ≤ 28 м	≤ 28 м
	Загальна вага	EN ISO 23997 3700 г/м²	4600 г/м²
	Противокізка	EN 13893 μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918 Стійкий	Стійкий
	Залишкова деформація	EN ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm	≤ 0.20 mm
	Відбиття світла	DIN 5036-3 ≥ 0.20 (крім кольорів 83287, 83110, 83707)	
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02 метод 3 ≥ 6	≥ 6
	Стійкість до бактерій	Marmoleum має природні бактеріостатичні властивості, підтверджені незалежними лабораторіями, навіть проти бактерій MRSA.	
	Стійкість до слідів від сигарет	EN 1399	Сигарети не руйнують поверхню підлоги. Сліди, залишені на Marmoleum від недопалків сигарет, можна видалити.
	Антистатичні властивості	EN 1815 < 2 кВ	< 2 кВ
	Теплопровідність	EN 12524 0.17 Вт/(м·К)	0.17 Вт/(м·К)
	Оцінка життєвого циклу	Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.	
	Створюючи кращі середовища	Marmoleum є клімат-позитивним від "колиски до воріт"**.	
	Природні компоненти	Marmoleum - це екологічне покриття підлоги, виготовлене із натуральних інгредієнтів (наприклад лляна олія, каніфоль, дерев'яне борошно, джут). Дерев'яне борошно сертифіковане PEFC.	
		Marmoleum не містить ПВХ, ПЕТ, синтетичного каучуку та пластифікаторів.	
	Вміст вторинної сировини	Marmoleum містить компоненти, отримані з перероблених джерел, - поєднання відходів після виробництва, після монтування та споживання як підлогових, так і інших матеріалів Marmoleum.	
		Обрізки від монтування та використані після споживання покриття підлягають переробці.	
	Здоров'я та безпека	Marmoleum відповідає вимогам REACH, що гарантує безпеку та здоров'я людини.	
	Відновлювана електроенергія	Marmoleum виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлювальних джерел.	

Marmoleum Sport відповідає вимогам стандарту EN 14904:2006

	DoP	0100208-DoP-005	0100208-DoP-005
	Вогнестійкість	EN 13501-1 Cfl-s1, G, CS	Cfl-s1, G, CS
	Показник тертя	EN 13036-4 80-110	80-110
	Стійкість до роликового навантаження	EN 1569 Стійкий	Стійкий
	Стійкість до зношування	EN-ISO 5470-1 ≤ 1000 мг	≤ 1000 мг

* Для отримання детальної інформації ознайомтеся з EPD для Marmoleum 4790690881.101.1



Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.