

Specyfikacja techniczna

Allura click Pro spełnia wymagania normy EN ISO 10582

Rodzaj produktu Winiylowa heterogeniczna wykładzina podłogowa w płytkach i panelach do montażu bez przyklejania

Zabezpieczenie powierzchni

Wzmocniony PUR

Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej

EN ISO 10581

Typ I - zawartość > 80%



Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe

EN ISO 10874

Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - obiektowe

EN ISO 10874

Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł

EN ISO 10874

Klasa 42 - intensywne użytkowanie



Grubość całkowita

EN ISO 24346

5 mm



Grubość warstwy użytkowej

EN ISO 24340

0,55 mm



Wymiary płytek i paneli

EN ISO 24341

150,5 x 23,7 cm / 121,2 x 18,7 cm / 60 x 31,7 cm



Waga całkowita

EN ISO 23997

8 300 g/m²

Stabilność wymiarowa

EN ISO 23999

≤ 0,05 %



Odporność na ścieranie

EN 660 -2

Grupa T



Klasa antypoślizgowości

DIN 51130

R10



Odporność na rolki krzesel

ISO 4918

r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie



Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1

0,05 mm - średnia wartość zmierzona



Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

EN ISO 717-2

ΔL_w = 7 dB

Trwałość kolorów pod wpływem światła

ISO 105 - B02

≥ 6



Odporność chemiczna

EN ISO 26987

Bardzo dobra



Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach

EN ISO 16000-9

< 0,02 mg/m³

Creating Better Environments



Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu

Zawiera wagowo 30% materiałów pochodzących z recyklingu



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Spełnia Indoor Air Comfort Gold 9.0 (2023)

Ślad węglowy

15,7 kg CO₂ e/m² - ekwiwalent CO₂ na etapie produkcji A1-A3

Allura click Pro spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych

EN 14041:2004

0200132-DoP-105



Reakcja na ogień

EN 13501-1

Bfl - s1 L CS



Właściwości antypoślizgowe

EN 13893

klasa DS - μ ≥ 0.30



Zdolność do elektryzacji

ISO 6356

≤ 2,0 kV



Przewodność cieplna

EN 12524

0,25 W/mK



Ogrzewanie podłogowe

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C



Fast Flooring - Podłoga do szybkiego montażu bez przyklejania na stałe.

Brak konieczności stosowania kleju pozwala na:

- Skrócony czas montażu przy minimalnych przerwach w użytkowaniu pomieszczeń.
- Natychmiastową gotowość do eksploatacji tuż po montażu.
- Łatwy demontaż i wymianę podłogi bez uszkodzenia podłoża.
- Możliwość ponownego wykorzystania wykładziny podłogowej w razie potrzeby.

Zawiera 30%
materiałów
pochodzących
z recyklinguProdukowane
z użyciem
w 100% energii
odnawialnejDostępna
Deklaracja
Środowiskowa
Produktu