eurocol

the strong connection

146



EUROMIX WOOD BASIC

Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета с увеличенным открытым временем. Предназначен для приклеивания массивной доски, всех видов многослойного и штучного паркетов на впитывающие и невпитывающие влагу основания. Не содержит воды и растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Бежевый
Консистения	Пастообразная

- жестко-эластичный клей в соответствии с ISO 17178 (ГОСТ Р 58211)
- безусадочный, не содержит воды и растворителей
- может применяться без предварительного грунтования по сухим и чистым минеральным и деревянным основаниям
- комбинированная упаковка компонентов
- для применения внутри помещений
- подходит для применения в системе «теплый пол»
- очень низкая эмиссия вредных веществ в воздух рабочей зоны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	450 – 600 г/м^2 (ТКВ/В1) для подложек Eurocol 900 – 1100 г/м^2 (ТКВ/В3) для паркета 1100 – 1300 г/м^2 (ТКВ/В11) для досок
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке.
Плотность	~1,65 г/см^3

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- массивной доски, всех видов многослойного и штучного паркетов
- разделительных и изолирующих подложек 804 Eurofloort Reno Fleece, 820 Eurofloor Comfort, 821 Eurofloor Comfort Pro, 823 Eurofloor Reno
- в строительстве объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения (в том числе медицинские, учебные, спортивные, дошкольные).

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25°С.Допускает кратковременное замораживание при транспортировке.
Инструмент	шпатель B1/B3/B11 (прил. А, ГОСТ Р 58211) в зависимости от материала
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 10 весовых частей Компонента Б
Время укладки	~120 минут при 20°С
Жизнеспособность	~60 минут при 20°С
Время высыхания	~24 часов при температуре 18 - 20°С и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Живичный скипидар (для незатвердевшего клея)
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке.

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Готовое к укладке основание должно соответствовать строительным нормам и требованиям страны применения, а именно: должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию.

Условия применения: 15 - 25 °С, влажность воздуха 35 - 75 % (рекомендуемая 40 - 65 %)

Инструкция по применению:

- Компонент Б добавить в компонент А и тщательно перемешать ручным миксером до гомогенного состояния. При необходимости частичного смешивания клея следует соблюдать пропорции компонентов весовым способом!
- Нанесите готовый клей на основание в течение времени жизнеспособности. Не оставляйте его в емкости надолго. Тип зубчатого шпателя зависит от вида приклеиваемого покрытия:

- шпатель B1 - для подложек Eurocol

- шпатель B3 - для паркета

- шпатель B11 - для массивных и паркетных досок, листовых материалов (ФК, ОСП, ДСП, ЦСП)

- Уложите паркет в клеевой слой не позднее 120 минут с момента смешивания компонентов. Клей не должен попадать или выдавливаться в стыки элементов покрытия. Вся обратная сторона паркета должна смачиваться клеем, при необходимости установите гнет.
- Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавания» покрытия, проход должен быть ограничен, в течение 2 часов. При необходимости организации прохода необходимо устроить настил, распределяющий нагрузки. В нормальных условиях начало эксплуатации или дальнейшая обработка возможны через 12 часов.
- Свежие загрязнения клеем очистите живичным скипидаром сразу, а инструмент по окончании работ. Затвердевший клей поддается удалению только механическим способом. При работе используйте защитные перчатки, так как клей проникает в верхний слой кожи и удаляются с трудом.

Системы напольного отопления

- Клей пригоден для применения на полах с подогревом. Испытание системы «теплых полов» должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.
- Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Перед приклеиванием следует использовать грунтовки Eurocol, отверждаемые вследствие реакции. Грунтовка должна полностью отвердеть к моменту начала работ по укладке покрытия.
- Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5°С в сутки.

Дополнительная информация

- Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению вспомогательных материалов.

** Рекомендованные грунтовки:

026 Euroblock Multi	не требует шлифовки перед приклеиванием

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

042 Euroblock Turbo	не требует шлифовки перед приклеиванием
021 Euroblock Reno LE	требует адгезионную шлифовку или обсыпку кварцевым песоком

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
146	Euromix Wood Basic	9,9кг нетто	4607164122652	52 шт.

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group