

Технічні характеристики

Flotex в рулонах і плитці відповідає вимогам стандарту EN 1307



	Flotex advance рулонний		Flotex advance плитка	
	Загальна товщина	ISO 1765	3.9 мм	5.0 мм
	Загальна вага	ISO 8543	2,150 г/м²	4,800 г/м²
	Склад ворсу		100% поліамід 6.6	100% поліамід 6.6
	Комерційне використання	EN-ISO 10874	Клас 33	Клас 33
	Ширина рулону		2.0 м	–
	Довжина рулону		± 25 м	–
	Розмір плитки		–	50 x 50 см
	Кількість плиток у коробці		–	12 (3 м²)
	Стабільність розмірів	ISO 2551 / EN 986	≤ 0.1%	≤ 0.1%
	Стійкість до стирання	EN 1307 додаток F	> 1000 циклів	> 1000 циклів
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
	Стійкість кольору	EN-ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5
	Протиковзкість	BS 7976-2 (UK SRG маятниковий тест)	При сухих умовах поверхня має низький ризик ковзання. При вологих умовах поверхня також має низький ризик ковзання.	
	Протиковзкість (тест на рампі)	DIN 51130	R13	R13
	Зменшення ударного шуму	EN-ISO 717-2	ΔL _w ≥ 20 дБ	ΔL _w ≥ 19 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	α _w = 0.10 (H)	α _w = 0.10 (H)
	Водонепроникність	EN 1307 додаток G	Тест пройдено	Тест пройдено
	Створюючи кращі середовища			
	Відновлювана електроенергія	Flotex виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.		
	Вміст вторинної сировини	Рулонний Flotex advance містить до 21,8% вторинної сировини за вагою. Flotex у плитці містить до 59%вторинної сировини за вагою.		
	Якість повітря в приміщенні	Flotex відзначений сертифікатом Allergy UK. Всі матеріали Flotex проходять випробування на концентрацію викидів у повітря приміщень відповідно до стандарту EN 16516 через 3 та 28 днів. Рулони Flotex advance мають надзвичайно низький рівень викидів.		
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³	≤ 0.1 мг/м³
	SKA	Flotex відповідає критеріям рейтингу SKA для м'яких підлогових покриттів M12, що використовуються в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.		
	LCA	Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.		
	Flotex відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004	EN 14041:2004	CE	EN 14041:2004
		1200401- DoP - 210		1200201- DoP -101
	Вогнестійкість	EN 13501-1	B _s -s1, L, CS	B _s -s1, L, CS
	Протиковзкість	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Антистатичні властивості	ISO 6356	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)
	Вміст окремих небезпечних речовин	EN 14041	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

Flotex Advance в рулонах можна укладати без фіксації, використовуючи двосторонню клейку стрічку (Forbo Modul'up ref 792) на стиках і дверних порогах, або Flotex Advance можна повністю приклеїти за допомогою клею 640 Eurostar special або клею-аналога. Для плиток Flotex ми рекомендуємо клей 542 eurofix tack plus або аналог. За додатковою інформацією звертайтеся до служби підтримки клієнтів.

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001.

Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001.

Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



08/2026

creating better environments



FLOORING SYSTEMS