

# eurocol

# 049

the strong connection



## EUOPRIMER ABS

Primaire d'imprégnation puissant prêt à l'emploi pour améliorer l'adhérence, entre autres, des enduits de ragréage et des colles pour revêtements de sol sur des murs et sols absorbants à base de plâtre et de ciment, des matériaux en feuilles, etc. Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

### PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Base        | Acrylique en dispersion. |
| Couleur     | Rose.                    |
| Consistance | Fluide mince.            |

- Très faible émission
- EMICODE EC 1PLUS
- Facile à appliquer
- Ininflammable
- Faible consommation
- Bonne capacité de pénétration

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Consommation    | 100 - 150 g/m <sup>2</sup> .*                         |
| Classification  | Emicode EC 1 plus testés conformément aux EN13999-2/4 |
| Densité         | Fluide mince.                                         |
| Sensible au gel | Bonne résistance après séchage complet.               |

### APPLICATION

Primaire pour:

- améliorer l'adhérence des enduits de ragréage sur les supports liants hydrauliques
- renforcer la couche supérieure des supports liants hydrauliques
- sols coulés à base de sulfate de calcium qui devront ensuite être égalisés et/ou encollés.

### TRAITEMENT

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stockage | Entreposer à l'abri du gel. Protéger contre les températures élevées. |
| Outils   | Rouleau en poils, brosse ou pulvérisateur.                            |
| Séchage  | 1 - 2 heures.*                                                        |

049 EUOPRIMER ABS

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Durée de conservation</b> | 12 mois dans son emballage d'origine intact. |
| <b>Nettoyeur</b>             | Eau.                                         |

*\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

#### Support:

- Le support doit être absorbant, sec en permanence, dégraissé et dépoussiéré, résistant à la traction et à la compression, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Pour les exigences relatives aux chapes anhydrites, nous vous renvoyons à la recommandation numéro 107 de la fondation CUR de Gouda, "Les sols coulés utilisant du sulfate de calcium comme agent de liaison".
- En cas d'un support anhydrite très absorbant, nous recommandons, pour éviter du peau d'éléphant, d'appliquer 2 couches de 044 Europrimer Multi ou 1 couche de 043 Europrimer Alphy.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

#### Utilisateur:

- Appliquer 049 Europrimer ABS en une couche régulière sur la surface à l'aide d'un rouleau en poils et/ou d'une brosse.
- Le 049 Europrimer ABS peut également être appliqué par pulvérisation.
- Après séchage le support peut encore être traité.
- Nettoyer l'outillage immédiatement après emploi avec de l'eau.
- Les taches fraîches peuvent également être éliminées avec de l'eau.
- Eviter tout contact avec les yeux et utiliser des moyens de protection appropriés (pour cela, voir notre fiche de sécurité).
- Les résidus de produit et de nettoyage de l'eau drains conformément aux règles environnementales locales applicables et n'apporte pas dans les égouts.

#### Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 15° - 23 °C.

Température matériau et support : min. 10° - max. 25 °C.

Humidité relative de l'air : 40-70%.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.

## QUALITE ET GARANTIE



## ENVIRONNEMENT ET SANTEE

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de danger          | Non.                                                                            |
| Sécurité et environnement | Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155. |
| FS                        | Disponible sur demande.                                                         |

## ARTICLES

| Produit | Définition     | Emballage         | Code de EAN     |
|---------|----------------|-------------------|-----------------|
| 049     | Europrimer ABS | Jerrican de 10 kg | 8 710345 049016 |

### 049 EUROPRIMER ABS