

# eurocol

# 914

the strong connection



## EUROPLAN EASY

Наливной пол. Саморазравнивающийся наливной пол на комплексном вяжущем. Затвердевает с малой усадкой. Предназначен для выравнивания различных оснований под последующую укладку напольных покрытий, а также для выравнивания плотно лежащих сухих строительных элементов (ГВЛ, силикатные плиты). Для внутренних работ в сухих помещениях.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Основа       | Комплексное вяжущее, заполнитель, функциональные добавки |
| Цвет         | Серо-белый                                               |
| Консистенция | Порошок.                                                 |

- затвердевает с малой усадкой
- подходит для полов с подогревом
- может применяться на слабых основаниях
- экологически безопасный
- для внутренних работ
- устойчива к нагрузке от мебельных роликов

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Прочность на изгиб               | Не менее 5 МПа                                                     |
| Прочность на сжатие              | Не менее 17 МПа                                                    |
| Расход                           | Ок. 1,4 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя                     |
| Прочность сцепления с основанием | Не менее 1.5 МПа                                                   |
| Воспламеняемость                 | Нет                                                                |
| Морозостойкость                  | Морозостойкий при транспортировке                                  |
| Пешие нагрузки                   | Через 4-6 часов, при температуре 18-22 °С и влажности не более 65% |

### НАЗНАЧЕНИЕ

- выравнивание различных оснований под последующую укладку напольных покрытий;
- выравнивание на наливном асфальте;
- выравнивание плотно лежащих сухих строительных элементов, таких как ГВЛ и силикатные плиты; толщиной слоя 2 – 50 мм за один проход

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|              |              |
|--------------|--------------|
| Толщина слоя | 2 мм - 50 мм |
|--------------|--------------|

#### 914 EUROPLAN EASY

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения           | В нескрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Инструмент                 | Ракель, кельма, широкий шпатель, игольчатый валик                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Соотношение для смешивания | 20 кг смеси 914 Europlan Easy равномерно добавить в 5,2 литров чистой холодной воды                                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочее время              | Ок. 40 мин., при температуре 18-22 °С и влажности не более 65%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Время высыхания            | Каждый слой 3 мм за 24 часа, при температуре 18-22 °С и влажности не более 65%                                                                                                                                                                                                                                         |
| Срок хранения              | 6 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Очиститель                 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Температура применения     | Температура материала и в помещении мин. 18°С, температура пола мин. 15°С                                                                                                                                                                                                                                              |
| Комментарии                | - Соблюдайте инструкции по применению сопутствующих материалов и напольных покрытий/паркета! Для определения совместимости продуктов Eurocol с материалами других производителей следует провести пробное применение на небольшом участке, принимая на себя ответственность за результат применения разных материалов. |
| Морозостойкость            | Морозостойкий при транспортировке                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Основание:

- Выравниваемое основание должно быть прочным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин и загрязнений, препятствующим адгезии - согласно требованиям СП 29.13330.2011 / СНиП 2.03.13-88; СП 71.13330.2017 / СНиП 3.04.01-87
- Недостаточно пригодные полы необходимо доработать. В случае налипания на поверхности цементного молочка удалить его избытки путем шлифовки. Выбоины и грубые неровности следует выровнять с помощью Ремонтной смеси 940 Europlan Quick.

**В случае невозможности подготовки основания в соответствии с вышеизложенными требованиями все недостатки должны быть зафиксированы в письменном виде.**

- С учетом свойств и состояния основания нанести на него соответствующую грунтовку Forbo Eurocol, соблюдая при этом техническую информацию и наши рекомендации.
- При нанесении нескольких шпательных слоев или же применении Ремонтной массы 940 Europlan Quick нанесение последующего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего слоя и проведения промежуточной грунтовки.
- На ангидридных основаниях, при толщине слоев более 5 мм нанести водостойчивую грунтовку (н-р, 021 Эпоксидную грунтовку Euroblock Reno LE).
- Керамическую плитку нужно основательно очистить и отшлифовать. Для уменьшения просадки в области швов рекомендуем нанести грунтовку 044 (1:1) и ремонтную массу 940 Europlan Quick.
- На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения образования пузырьков, рекомендовано производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени впитываемости основания).

#### Инструкция по применению:

- 1. 20 кг сухой смеси 914 Europlan Easy равномерно добавить в 5,2 литров чистой холодной воды и размешать электрической мешалкой (400 - 600 оборотов в минуту) до однородной тестообразной массы без комков. Время размешивания ок. 3 минут. Выдержать раствор 3-5 минут, затем еще раз перемешать в течение 15 секунд.
- 2. Готовый раствор в течение 40 минут нанести и равномерно распределить по поверхности с помощью ракеля, кельмы, правила или гладкого шпателя до желаемой толщины слоя. Затем с помощью игольчатого валика удалить с поверхности раствора пузырьки воздуха для получения ровного и гладкого верхнего слоя. Как правило, дополнительная шлифовка не требуется.
- 3. Пешие нагрузки допускаются через 4-6 часов при нормальных климатических условиях. Смесь на комплексном вяжущем должна высохнуть до макс. остаточной влажности 0,5 CM%.

## **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

### **УПАКОВКА**

| Артикул | Название      | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 914     | Europlan Easy | 20 кг нетто | 4607164122997 | 54 шт.                |

#### **914 EUROPLAN EASY**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

