

eurocol 616

the strong connection



EUROSTAR LINO GREEN

Biobaserat golvlim för limning av alla typer av linoleum, linoleum med akustikbaksida, korkment eller liknande, samt nålfilt och textilbeläggningar. Mycket låga emissioner och med ett snabbt initialt hugg. Våtlim med mycket snabb uttorkning och hög slutstyrka. Mindre miljöpåverkan tack vare förnybara råvaror och lägre CO₂-utsläpp.

PRODUKTBESKRIVNING

Sammansättning	Biobaserad polymerdispersion med råvaror som uppfyller Biomass-Balance Approach
Färg	Beige/vit.
Konsistens	Trögflytande.

- Mycket högkvalitativt, våtbäddslim som uppnår en mycket hög sluthållfasthet.
- Delvis växtbaserade råvaror
- Miljövänligt med mycket låga utsläpp EMI CODE EC 1 Plus
- Lång öppentid
- För limning av linoleum i plattor och i rullvara, korkmaterial, textilbeläggningar (ex. nålfilt). (Ej Marmoleum decibel)
- För läggning på standardiserade avjämnade, sugande underlag. Kan även användas för att limma linoleum på mindre absorberande elastiska underlag.
- Produkten kan användas på golvvärme.
- Lämplig för belastning med stolshjul enligt EN 12529.
- Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principer.

TEKNISKA DATA

Förbrukning	260–300 g/m ² med tandad list B1 (TKB), beroende på underlaget, ca 490 g/m ² med tandad list B2 (TKB) för starkt strukturerade textilbeläggningar
Torktid/bindningstid	24 timmar. *
Brännbarhet	Icke brännbar.
Frostbeständighet	Nej.
Vikt/densitet	1,28 kg/l.

616 EUROSTAR LINO PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning av:

- Linoleumgolv i rullvara och plattor med jute eller polyesterbaksida.
- Corkment
- textilbeläggningar i rullvara (bl.a. nålfilt)

ANVÄNDNING/FÖRVARING

Lagring	Förvaras svalt och torrt, tätt tillsluten förpackning vid normal temperatur (5–30) °C
Verktyg	Tandad limspredare B1 (TKB) Tandad limspredare B2 (TKB) för starkt strukturerade textilbeläggningar.
Öppentid	15–30 minuter. *
Avluftningstid/väntetid	På absorberande underlag placeras golvbeläggningen direkt i det våta limskiktet. På mindre absorberande underlag kan en kort avluftningstid krävas på ca 10 min.
Torktid	Ca 24 tim.
Hållbarhet	15 månader, i originalförpackningen. Öppnade hinkar ska konsumeras så snart som möjligt.
Rengöring	Vatten
Anmärkningar	Följ ytskiktsleverantörens läggningsanvisningar och teknisk information. Acklimatisera lim och golvbeläggning föreläggning. Beläggningarna ska vara utrullade och ligga plant. Under torktiden skall direkt påverkan av värme/solstrålning samt dynamiska och punktbelastningar undvikas. Foga golvbeläggningarna tidigast efter ca 48 timmar. Emicode, mer information på www.EMICODE.com .

** De angivna värdena är laboratorievärden som endast är riktvärden med tanke på de stora skillnaderna i klimatologiska förhållanden, undergolvet sammansättning och skiktjockleken.*

Underlag:

- Underlaget ska vara tryck- och dragfast, permanent torrt, fritt från sprickor och damm, plant och fritt från vidhäftningsreducerande skikt.
- Vidhäftningsreducerande skikt och gamla limrester måste avlägsnas.
- Läggningsmaterialen som ska användas måste vara lämpliga för underlaget och avsett syfte.
- Max RF i underlag 90% RF mätt enl. RBK
- Nygjuten betong förses med minst 10 mm lågalkalisk avjämningsmassa.
- Ta alltid del av informationen i de tekniska datablad. Vid frågor, kontakta oss för teknisk rådgivning.

Bruksanvisning:

- Före användning ska produkten acklimatiseras enligt rådande bearbetningsförhållanden.
- Rör om innan användning!
- Applicera limmet med tandad limspredare över hela ytan och jämnt på undergolvet.
- Var nog med att täcka hela golvet och byt ut tandade limspredare vid behov.
- Ytskiktet placeras i den fortfarande våta limbädden. Kontrollera att lim överförs till mattans baksida.
- Avluftningstiden som krävs beror på mängden lim (tandad limspredare), temperatur, luftfuktighet, ventilation och underlagets absorptionsförmåga.
- Hängveck på linoleum skall dubbellimmas. Applicera lim med en slät spackel på beläggningens baksida innan beläggningen läggs i limbädden (kontaktlimning). Belasta hängveckan under limmets torktid.
- Tryck fast och vält golvbeläggningen noggrant i alla riktningar för att undvika luftblåsor under beläggningen. Använd en handvält i trånga utrymmen och eftervält efter 15–20 min. Avlägsna spill av lim på ytan innan det torkat.

Användningsförhållanden:

minst 15 °C golvtemperatur,
minst 18 °C material- och rumstemperatur,
40–80 % rel. luftfuktighet, rekommenderad <65 %.

616 EUROSTAR LINO PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



ARTIKELDATA

Artikel	Produktnamn	Förpackning	Fraktenhet
616	Eurostar Lino Green	PE hink à 11 kg	44/pall

Ovan information och rekommendationer är baserad på erfarenhet och utförda tester och lämnas i god tro till användaren. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och lagrings- och bearbetningsförhållandena för våra produkter som ligger utanför vår kontroll kan vi inte lämna någon garanti för bearbetningsresultatet i enskilda fall. Relevanta standarder och branschregler måste följas. Utanför Tyskland gäller respektive nationella bestämmelser som användaren förväntas känna till. Alla andra tillämpningar, än de som anges i vår tekniska beskrivning, kräver vårt uttryckliga samtycke. I annat fall övertas inget ansvar. Vi rekommenderar därför tillräckliga självtester. Användaren skall alltid använda sig av den aktuella produktens tekniska datablad på www.forbo.com/flooring/sv-se/

De angivna värdena är laboratorievärden, som hänvisar till standardvillkor och som endast ska ses som riktvärden på grund av det stora antalet objektrelaterade tillämpningsmöjligheter

KVALITET OCH GARANTI



HÄLSO- OCH MILJÖSKYDD

Faroklass	Ingen.
Arbets- och miljöskydd	Säkerhetsdatablad för Forbo Eurocol-produkter enligt EU-direktiv 91/155. Ska förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att äta, dricka och röka medan du bearbetar produkten. Lämna endast helt tömda behållare till återvinningen. Materialrester kan slängas som hushållsavfall.
Säkerhetsdatablad	Se säkerhetsdatabladet, tillgängligt på www.forbo.se för mer information

616 EUROSTAR LINO PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

