

Specyfikacja techniczna

Surestep Original spełnia wymagania normy EN ISO 10582

Rodzaj produktu		Antypoślizgowa winylowa heterogeniczna wykładzina podłogowa	
Zabezpieczenie powierzchni		PUR Pearl	
Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej		EN ISO 10581	Typ I - zawartość > 80%
	Klasyfikacja użytkowa - obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie
	Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł	EN ISO 10874	Klasa 43 - intensywne użytkowanie
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,7 mm
	Długość rolki	EN ISO 24341	≤ 27 m
	Szerokość rolki	EN ISO 24431	2 m
	Waga całkowita	EN ISO 23997	2 750 g/m²
	Elastyczność	EN ISO 24344	Ø 10 mm
	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
	Odporność na ścieranie	EN 660 -2	Grupa T
	Odporność na rolki krzesel	ISO 4918	r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie
	Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	0,04 mm - średnia wartość zmierzona
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
	Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
	Możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych	EN 13553	Tak, materiał jest wodoszczelny
	Trwałe parametry antypoślizgowe	EN 13845 annex C	Esf
		EN 13845 annex D	Spełnia (50 000 obrotów)
		DIN 51130	R10
		DIN 51097	-
	Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN 16516	< 0,01 mg/m³
	Creating Better Environments		
	Energia odnawialna	Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej	
	Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu	Zawiera wagowo 24 % materiałów pochodzących z recyklingu	
	Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Spełnia Indoor Air Comfort GOLD 8.0 (2022)	
Ślad węglowy		4,83 kg CO ₂ e/m² - ekwiwalent CO ₂ na etapie produkcji A1-A3	
Surestep Original spełnia wymagania normy EN 14041:2004		CE	
Deklaracja właściwości użytkowych		EN 14041:2004	0200101-DoP-306
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1 G CS
	Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - μ ≥ 0.30
	Zdolność do elektryzacji	EN 1815	≤ 2,0 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/mK
	Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C	



Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wykładziny PUR Pearl zapewnia doskonałą ochronę przed zabrudzeniami, zarysowaniami i chemikaliami, ułatwia czyszczenie i pielęgnację powierzchni wykładziny. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających.



Zawiera 24% materiałów pochodzących z recyklingu



Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Dostępna Deklaracja Środowiskowa Produktu