

eurocol

048

the strong connection



EUOPRIMER PLUS

Uniwersalny wodorozcieńczalny środek gruntujący pod masy szpachlowe i kleje do podłóg drewnianych Eurocol (SMP, PU), szybko schnący, o bardzo wysokiej wodoodporności, hamuje migrację plastyfikatorów.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Poliocetan winylu (PVAc), woda, dodatki, konserwanty.
Kolor	Biały.
Konsystencja	Średnia lepkość.

- specjalny środek gruntujący przed bezpośrednim klejeniem zalecanymi klejami do podłóg drewnianych Forbo Eurocol 1K i 2K
- zwiększa przyczepność pod zalecane mineralne masy szpachlowe Forbo Eurocol
- wiąże pozostałości pyłu na podłożu
- szybko schnący
- zmniejsza chłonność podłoża
- można stosować na ogrzewaniu podłogowym
- gotowy do użycia
- duża odporność na zmienne oddziaływanie klejów reaktywnych Eurocol 1K i 2K
- bez rozpuszczalników
- duża odporność na plastyfikatory, może być uniwersalnie stosowany pod masy szpachlowe i kleje reaktywne Forbo-Eurocol

DANE TECHNICZNE

Zużycie	W zależności od chłonności, równości podłoża ok. 100 g/m ² .
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Cechy szczególne	Wysoka odporność na plastyfikatory. Może być stosowany uniwersalnie pod masy wyrównujące lub kleje na chłonnych i niechłonnych podłożach. Może być stosowany natychmiast bez rozcieńczania!

ZASTOSOWANIE

- jako grunt wiążący kurz pod reaktywne kleje 1K i 2K Eurocol i/lub zatwierdzone mineralne masy poziomujące Eurocol.
- jako mostek szczerwony na niechłonnych podłożach przed szpachlowaniem lub klejeniem.

STOSOWANIE

Magazynowanie	oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze 5-30 °C.
Narzędzia	Wątek z mikrofibry.
Czas otwarty [czas otwartego schnięcia]	Dalsze prace do 3 dni.

048 EUROPRIMER PLUS

Czas wiązania	Okolo 1 - 2 godzin (powierzchnia bez lepkiej warstwy). *
Przydatność do użycia	Okolo 15 miesięcy w nieotwartym opakowaniu. Po użyciu dobrze zamknąć otwarte opakowanie.
Środek czyszczący	Woda.
Uwagi	Należy przestrzegać informacji technicznych i kart charakterystyki stosowanych materiałów instalacyjnych, okładzin podłogowych/podłóg drewnianych oraz przestrzegać warunków aplikacji. Środek gruntujący nie może być stosowany na jastrychy skałodrzewiowe i magnezjowych, lastryko, posadzkach kamiennych, kamieniu naturalnym (głęboko zalegające zanieczyszczenia). W przypadku jastrychów z asfaltu lanego (DIN 18354 / EN 13813) dopuszczone maksymalne grubości warstw niwelujące na asfalcie lanym można znaleźć w odpowiednich kartach danych technicznych mas wyrównujących. Prace wyrównujące z użyciem zatwierdzonych mineralnych mas szpachlowych Eurocol mogą być wykonywane do maksymalnej grubości warstwy 10 mm.

*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

Podłoże:

- Podłoże musi być stabilne, odpowiednio odporne na nacisk i rozciąganie, suche, bez pęknięć i rys, niezatłuszczone, niezakurzone.
- Warstwy osłabiające przyczepność gruntu do podłoża należy mechanicznie usunąć zgodnie z normami (wg DIN 18365).
- Pęknięcia i rysy usunąć na pomoc odpowiednich mas naprawczych Forbo Eurocol (np. 913 Europlan Silicat).
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.
- Unikać powstawania kałuż w trakcie gruntowania, zwłaszcza przy gruntowaniu nierównych, frezowanych podłoży. Środek ma w takim przypadku tendencje do pienienia, zalecamy w takim przypadku odpowiednie grunty 2K EP.
- Na istniejących starych podłożach (np. płytkach ceramicznych, lastryko), należy przed gruntowaniem dokładnie je oczyścić zalecanymi środkami Forbo Eurocol i po wyschnięciu zmatowić poprzez szlifowanie.
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.

Sposób użycia:

Przed użyciem produkt aklimatyzować do temperatury otoczenia.

- Przed użyciem wstrząśnij pojemnikiem!
- Zawsze używaj produktu w stanie nierozcieńczonym!
- Nanosić równomiernie przy pomocy wałka microfaser unikając powstawania kałuż.
- Czas schnięcia zależy od nałożonej ilości, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz dalszego użycia.

Szpacelowanie masami:

Po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego można aplikować masę poziomującą Eurocol odpowiednią dla danego podłoża i dostosowaną do późniejszego użycia. Prace szpachlowe należy zakończyć w ciągu 3 dni od gruntowania.

Klejenie podłóg drewnianych:

Po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego, podłogę zgodną z normami można przykleić bezpośrednio do podłoża klejem reakcyjnym Eurocol 1-K SMP lub 2-K PUR.

Warunki stosowania:

temperatura podłoża co najmniej 15°C,
temperatura materiału i powietrza nie niższa niż 18°C,
Wilgotność względna 35-75%, zalecana <65%.

GWARANCJA JAKOŚCI



OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	D1 Materiały instalacyjne, bez rozpuszczalników, zawartość rozpuszczalników ≤ 0,5%.
LEED	VOC 0 g/l, spełnia: IEQ Credit 4.1
DGNB	LZO 0,00 %, Stopień jakości: 4
Klasa zagrożenia	Brak.
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.

048 EUROPRIMER PLUS

Substancje wywołujące alergię Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Mieszanka: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] oraz 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne..

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
048	Europrimer Plus	Kanister PE 10 kg	60/Paleta
048	Europrimer Plus	Kanister PE 2,5 kg	8/Karton 120/Paleta

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG134505, Version 13, Stand 2023-02-02, ersetzt Ausgabe vom 2022-12-15

048 EUROPRIMER PLUS