

# eurocol 975

the strong connection



## EUROPLAN SPECIAL

Самовыравнивающаяся смесь. Универсальная нивелирующая масса для минеральных оснований и наливного асфальта. С малым внутренним напряжением, устойчива к интенсивным нагрузкам.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Основа       | Цемент, заполнитель, функциональные добавки |
| Цвет         | Серый                                       |
| Консистенция | Порошок                                     |

- очень хорошая растекаемость
- затвердевает с малым внутренним напряжением
- пригодна для укладки различных рулонных покрытий, в том числе на дисперсионные клеи
- пригодна для приклеивания паркета на не содержащие влагу клеи
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- пригодна для полов с подогревом
- может наноситься с помощью ракеля или насоса
- хорошая конечная прочность

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Прочность на изгиб               | Не менее 5,5 МПа                                                     |
| Прочность на сжатие              | Не менее 20 МПа                                                      |
| Расход                           | Ок. 1,5 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя                       |
| Прочность сцепления с основанием | Не менее 2,5 МПа                                                     |
| Воспламеняемость                 | Не воспламеняется.                                                   |
| Морозостойкость                  | Морозостойкий при транспортировке                                    |
| Пешие нагрузки                   | Через 2 - 4 часа, при температуре 18 - 20°C и влажности не более 65% |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Выравнивание оснований слоем от 0,75 до 30 мм:

- Выравнивание минеральных оснований (напр., цементных, магнезиальных и ангидридных);
- Выравнивание на наливном асфальте по СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 слоем до 5 мм внутри помещений;
- для подготовки оснований перед настилом различных напольных покрытий;

**Для применения внутри помещений**

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Толщина слоя     | 0.75 мм - 30 мм                                            |
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте |

975 EUROPLAN SPECIAL RUSSIA

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инструмент                 | Ракель, кельма, широкий шпатель, насос, игольчатый валик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Соотношение для смешивания | 20 кг смеси 975 Europlan Special равномерно добавить в 4,4-4,8 л чистой, холодной воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочее время              | Ок. 30 мин., при температуре 18-22 °C и влажности не более 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Время высыхания            | Каждый слой 3 мм за 24 часа, при температуре 18-22 °C и влажности не более 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Срок хранения              | 12 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Очиститель                 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Комментарии                | <p>- Соблюдайте инструкции по применению сопутствующих материалов и напольных покрытий/паркета! Для определения совместимости продуктов Eurocol с материалами других производителей следует провести пробное применение на небольшом участке, принимая на себя ответственность за результат применения разных материалов.</p> <p>- ВАЖНО! Для предотвращения пересыхания смеси и появления микротрещин поверхность выравнивающей смеси в течение следующих 3- 7 дней после заливки необходимо застелить напольным покрытием /паркетом! Если настил покрытия планируется позже (от 3 и более после высыхания), поверхность следует укрыть влагоудерживающим материалом либо нанести грунтовку (загрунтованная поверхность является слабовпитывающим основанием, это нужно учитывать при выборе клея для напольного покрытия). Либо произвести шлифование перед укладкой.</p> <p>- Соблюдайте минимальную толщину слоя 1 мм для впитывающих оснований и 3 мм для невпитывающих оснований. В случае многослойной заливки толщина слоя второй заливки не должна превышать толщину слоя первой заливки.</p> |
| Морозостойкость            | Морозостойкий при транспортировке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Основание:

- Выравниваемое основание должно быть прочным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин и загрязнений, препятствующим адгезии - согласно требованиям СП 29.133330.2011 / СНиП 2.03.13-88; СП 71.13330.2017 / СНиП 3.04.01-87
- Недостаточно пригодные полы необходимо доработать. В случае налипания на поверхности цементного молочка удалить его избытки путем шлифовки. Выбоины и грубые неровности следует выровнять с помощью Ремонтной смеси 940 Europlan Quick.
- **В случае невозможности подготовки основания в соответствии с вышеизложенными требованиями все недостатки должны быть зафиксированы в письменном виде.**
- С учетом свойств и состояния основания нанести на него соответствующую грунтовку Forbo Eurocol, соблюдая при этом техническую информацию и наши рекомендации.
- При нанесении нескольких шпательных слоев или же применении Ремонтной массы 940 Europlan Quick нанесение последующего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего слоя и проведения промежуточной грунтовки.
- На ангидридных основаниях, при толщине слоев более 5 мм нанести водоустойчивую грунтовку (н-р, 021 Эпоксидную грунтовку Euroblock Reno LE ).
- Керамическую плитку нужно основательно очистить и отшлифовать. Для уменьшения просадки в области швов рекомендуем нанести грунтовку 044 (1:1) и ремонтную массу 940 Europlan Quick.
- На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения образования пузырьков, рекомендовано производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени впитываемости основания).

#### Инструкция по применению:

Размешайте мешок 20 кг сухой смеси 975 Europlan Special с 4,4-4,8 л чистой, холодной воды дрелью с насадкой до получения тестообразной массы без комков.

После перемешивания дать раствору «вызреть» в течение 2-3 минут, вылить на пол и распределить на поверхности в зависимости от желаемой толщины заливки гладким шпателем или ракелем в течение последующих 20 - 30 минут. Шпатлевание толщинами до 2 мм производится за частую гладким шпателем.

Максимальная толщина слоя - 30 мм за одну рабочую операцию.

При необходимости нанесения нескольких слоев самовыравнивающейся смеси необходимо помнить, что предыдущий слой должен полностью высохнуть, а также производить грунтование нижележащего слоя. В качестве альтернативы, чтобы прошпатлевать основание за один рабочий ход, рекомендуем использовать смеси Forbo Eurocol, позволяющие за один подход производить выравнивание большими толщинами, например, 971 Europlan Rapid или 978 Europlan Neo.

Во время затвердевания нанесенной смеси следует отключить напольное отопление, избегать воздействия прямого солнечного излучения и сквозняков, что приводит к быстрому испарению влаги и так называемому «сгоранию» смеси.

Пешие нагрузки по нанесенной смеси возможны уже через 2 - 4 часа, при температуре 18 - 20°C. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания, а высокие температуры и низкая влажность ускоряют схватывание. В зависимости от условий применения и толщины нанесенного слоя укладку покрытия можно начинать, при нормальных климатических условиях и толщине слоя 3 мм - через 24 часа, на последующие 3 мм самовыравнивающейся смеси следует планировать дополнительный день на высыхание.

Самовыравнивающаяся смесь 975 Europlan Special может использоваться в качестве основания для приклеивания паркета при толщине слоя мин. 3 мм на не содержащие влагу клеи.

#### 975 EUROPLAN SPECIAL RUSSIA

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Следует избегать добавления большего количества воды, чем указано на упаковке, т. к. это приведет к расслоению компонентов смеси и образованию непрочного поверхностного слоя после ее затвердевания.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

| Артикул | Название        | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 975     | Euoplan Special | 20 кг нетто | 4607164123079 | 54 шт.                |

975 EUROPLAN SPECIAL RUSSIA

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

