

# eurocol

# 840

the strong connection



## EUROTAPE DOUBLETACK

Dubbelszijdig tape met elastische, dimensiestabiele scrim-drager die aan beide zijden is voorzien van een gemodificeerde milieuvriendelijke acryllijm met zeer hoge begin- en eindhechting. Voor het installeren van plinten, traptreden, metalen en pvc- (overgangs) profielen, het plaatselijk fixeren van diverse typen vloerbedekking (jute rug, actionback, foamrug e.d.) op diverse ondergronden zoals: kunststof, hout, metaal, keramiek, beton, stucwerk, egalisatie, verflagen.

### PRODUCTTYPERING

|         |                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis   | Type lijm: Acrylaat (250 g/m <sup>2</sup> ).                                                                              |
| Formaat | Totale tapedikte: 0,23 mm (excl. schutfolie). Schutfolie dikte: 0,10 mm. Breedte tape: 50 / 90 / 240 mm. Rollengte: 25 m. |

- Goed weekmakerbestendig
- Hoge tack
- Goed warmte- en verouderingsbestendig
- Goede schuifvastheid
- Verwerkersvriendelijk
- Breed toepasbaar
- Formaldehydevrij

### EIGENSCHAPPEN

|                   |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance       | 90° Peel strength: 42 N/25 mm (after 24 hours). Tack: 30 N/25 mm (after 1 minute). Shear strength at 22°C : 3 hours (1 kg / 25 x 25 mm). Shear strength at 50°C : 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm). |
| Temperatuurbereik | Frost-resistant to - 40 °C. Heat-resistant to + 120 °C.                                                                                                                                       |
| Performance       | 90° Peel strength: 42 N/25 mm (na 24 uur). Tack: 30 N/25 mm (na 1 minuut). Shear strength bij 22 °C: 3 uur (1 kg / 25 x 25 mm). Shear strength bij 50 °C: 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm).         |
| Temperatuurbereik | Vorstbestendig tot - 40 °C. Warmtebestendig tot + 120 °C.                                                                                                                                     |

### TOEPASSING

Voor het installeren van plinten, traptreden, metalen- en pvc- (overgangs)profielen, het plaatselijk fixeren van diverse typen vloerbedekking (jute rug, actionback, foamrug e.d.) op diverse ondergronden zoals: kunststof, hout, metaal, keramiek, beton, stucwerk, egalisatie, verflagen.

### VERWERKING

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslag       | Bij een temperatuur tussen de 18 - 30 °C en relatieve luchtvochtigheid tussen 50 - 60%. |
| Houdbaarheid | Bij bovengenoemde condities 12 maanden, in onaanbroken verpakking.                      |

840 EUROTAPE DOUBLETACK

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- De ondergrond dient vlak, trek- en drukvast te zijn. Tevens dient de ondergrond schoon, blijvend droog, vet-, siliconen-vrij te zijn en vrij van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
- Hoe gladder en vlakker het oppervlak is, hoe beter de hechting.
- Het contactoppervlak wordt bepaald door de structuur van de rug van de bedekking en de structuur van de ondergrond. Hoe groter dit oppervlak is, hoe groter de hechting. De eindhechting zal in de tijd toenemen.
- De ondergrond vooraf goed vlak schuren en stofvrij zuigen. Indien noodzakelijk voorstrijken en repareren of uitvlakken met een geschikt Eurocol-product.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- Neem altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht.
- Laat het 840 Eurotape Doubletack en de te installeren materialen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waarin het verwerkt gaat worden.
- Snij de te installeren bedekking vooraf precies op maat.
- Na het aanbrengen van de bedekking, deze minimaal 10 seconden stevig aandrukken. Vervolgens de verlijmde delen minimaal 24 uur onbelast laten om een optimale hechting te bereiken.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 30 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 18° - max. 30 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 60%.

#### Meer informatie:

Kartonnen verpakking en lege hulzen zijn recyclebaar. Restmateriaal is bouwafval.

---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Dit product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de verwerker.

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

| Artikel | Omschrijving            | Verpakking           | EAN-code        |
|---------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 840     | Eurotape 50 Doubletack  | Overdoos à 12 rollen | 8 710345 840712 |
| 840     | Eurotape 90 Doubletack  | Overdoos à 6 rollen  | 8 710345 840811 |
| 840     | Eurotape 240 Doubletack | Overdoos à 2 rollen  | 8 710345 840910 |

840 EUROTAPE DOUBLETACK