

# eurocol

# 500

the strong connection



## EUROSAFE MULTI

Universele en snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt met een rug van synthetisch weefsel, pvc of jute. Tevens voor het verlijmen van naaldvilt, linoleum, Corkment, pvc in banen en cushion vinyl. Ideaal voor projecten met diverse kleine vloervelden waar verschillende soorten vloerbedekking geïnstalleerd dienen te worden.

### PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Breed toepassingsgebied
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

### EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,55 kg/l.
Verbruik	Vertanding B1: 325 - 425 g/m <sup>2</sup> . Vertanding A2: 300 - 350 g/m <sup>2</sup> .
Vorstgevoelig	Ja.

### TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- tapijt met een pvc-rug
- pvc in banen
- naaldvilt
- linoleum
- Corkment
- cushion vinyl

### VERWERKING

500 EUROSAFE MULTI

<b>Gereedschap</b>	Eurocol 850 Lijmkam/vertanding B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en Corkment. Eurocol 852 Lijmkam/vertanding A2 bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl.
<b>Wachttijd</b>	0-10 minuten.*
<b>Afbindtijd</b>	24 uur.*
<b>Opslag</b>	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
<b>Houdbaarheid</b>	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
<b>Open tijd</b>	15 - 30 minuten.*

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

#### Ondergrond:

- 500 Eurosafe Multi is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van cushion vinyl of een vloerbedekking met een gesloten rug op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met de aanbevolen lijmkam:
  - Eurocol 850 lijmkam B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en kurkment;
  - Eurocol 852 lijmkam A2 bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking binnen 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl dient de ondervloer altijd vochtabsorberend te zijn en dient de vloerbedekking altijd in het natte lijmbed geplaatst te worden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, lengtenaden en eventuele droogwallen, stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en vloerbedekking).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

#### Vloerverwarming:

500 Eurosafe Multi kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

#### Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

#### DUBO:

**500 EUROS SAFE MULTI**

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067  
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

500	Eurosafe Multi	Emmer à 15 kg	8 710345 515009
-----	----------------	---------------	-----------------

**500 EUROS SAFE MULTI**